

2019年运动内衣类商品比较试验结果汇总表 (男式)

序号	标称商品名称	标称商标	标称款号	价格(元/件)	受检单位	标称经销商	纤维含量		色牢度				抑菌率(%)			透气率	拉伸弹性伸长率-横向	拉伸弹性伸长率-纵向	吸湿速干性能						洗后外观变化
							标称(%)	实测(%)	耐洗色牢度-原样变色(级)	耐洗色牢度-沾色1(级)	耐洗色牢度-沾色2(级)	耐光、汗复合色牢度(级)	金黄色葡萄球菌	大肠埃希氏菌	白色念珠菌				排汗性	速干性			吸湿性		
																				单向传递指数(≥3级)	渗透面最大浸湿半径(≥3级)	渗透面液态水扩散速度(≥3级)	单向传递指数(≥3级)	浸湿时间(浸水面/渗透面)(
1	男式针织运动服	UNDER ARMOUR	1328700	549	安德阿模贸易(上海)有限公司淮海路店(UNDER ARMOUR淮海路店)	安德阿模贸易(上海)有限公司	90聚酯纤维10氨纶	89.9聚酯纤维10.1氨纶	4	4-5	4-5	4-5	>99	>99	>99	480	93.2	61.6	5	2	5	5	3/5	4/3	无变化
2	男子针织上衣	NIKE	AR0199	499	耐克商业(中国)有限公司上海思南路分公司(NIKE淮海品牌体验店)	耐克体育(中国)有限公司	90聚酯纤维10氨纶(不包括装饰部分)	88.8聚酯纤维11.2氨纶	4	4-5	4-5	4	96	70	88	960	47.6	26.9	5	2	3	5	5/5	4/2	无变化
3	长袖上衣	adidas	DW4147	269	上海丽博商贸有限公司(adidas淮海路店)	阿迪达斯体育(中国)有限公司	前幅: 83聚酯纤维(再生聚酯)17氨纶 后幅: 80聚酯纤维(再生聚酯)20氨纶	前幅: 83.9聚酯纤维16.1氨纶 后幅: 80.7聚酯纤维19.3氨纶	4	4	4	4	99	71	92	140	104.7	87.7	5	3	5	5	2/5	3/2	无变化
4	男子运动背心	Reebok	DP6168	202	滔搏企业发展(上海)有限公司第六十二分公司(Reebok淮海路旗舰店)	阿迪达斯(中国)有限公司	主料: 84锦纶16氨纶 拼料: 100聚酯纤维	主料: 85.9锦纶14.1氨纶 拼料: 100聚酯纤维	4	4	4	4	97	77	91	580	105.7	56.3	5	1	2	5	2/4	1/1	无变化
5	ASICS男式背心紧身衣	亚瑟士	153492-0904	230	亚瑟士(中国)商贸有限公司淮海中路第二分店(ASICS淮海中路店)	亚瑟士(中国)商贸有限公司	正身: 84锦纶16氨纶 拼块部分: 95聚酯纤维5氨纶	正身: 85.2锦纶14.8氨纶 拼块部分: 94.8聚酯纤维5.2氨纶	4	4-5	4-5	4	95	72	92	220	96.8	83.9	5	4	5	5	2/4	2/4	无变化
6	针织运动上装	CALVIN KLEIN	4MS9K191	390	鹏卫齐商业(上海)有限公司来福士广场店(Calvin Klein人广来福士店)	鹏卫齐商业(上海)有限公司	82聚酯纤维 18氨纶	82.0聚酯纤维18.0氨纶	4	4-5	4-5	4	>99	73	91	580	66.2	94.7	5	3	4	5	3/5	4/3	无变化

序号	标称商品名称	标称商标	标称款号	价格(元/件)	受检单位	标称经销商	纤维含量		色牢度				抑菌率(%)			透气率	拉伸弹性伸长率-横向	拉伸弹性伸长率-直向	吸湿速干性能						洗后外观变化
							标称(%)	实测(%)	耐洗色牢度-原样变色(级)	耐洗色牢度-沾色1(级)	耐洗色牢度-沾色2(级)	耐光、汗复合色牢度(级)	金黄色葡萄球菌	大肠埃希氏菌	白色念珠菌				排汗性	速干性			吸湿性		
																				单向传递指数(≥3级)	渗透面最大浸湿半径(≥3级)	渗透面液态水扩散速度(≥3级)	单向传递指数(≥3级)	浸湿时间(浸水面/渗透面)(
7	针织短袖衫	FILA ATHLETICS	A11M921113FBK	580	斐乐服饰有限公司上海南京东路分公司(FILA悦荟广场)	斐乐体育有限公司	86锦纶14氨纶	88.9锦纶11.1氨纶	4	4	4	4	>99	85	92	310	119.8	61.2	5	3	5	5	3/5	1/2	无变化
8	男短袖针织衫	安踏	15927141	159	上海安驰体育用品用品有限公司黄浦第二经营部(ANTA南京东路旗舰店)	安踏(中国)有限公司	100聚酯纤维	100聚酯纤维	4	4-5	4-5	4	>99	70	88	2040	51.9	11.4	5	5	5	5	2/4	2/4	无变化
9	男式针织运动服装	lululemon	000003752005	550	露露乐蒙贸易(上海)有限公司静安第二分公司(lululemon静安嘉里中心店)	露露乐蒙贸易(上海)有限公司	51聚酯纤维49锦纶(不含装饰和边饰)	49.2聚酯纤维50.8锦纶	4	4-5	4-5	4	>99	>99	>99	640	69.8	48.6	1	3	5	1	5/5	3/4	无变化
10	男针织上衣	newbalance	AMT81200	299	上海衣恋实业有限公司淞沪路二分公司(New Balance五角场万达广场)	新百伦贸易(中国)有限公司	大身面料: 94聚酯纤维6氨纶后上片面料: 92聚酯纤维8氨纶	大身面料: 92.9聚酯纤维7.1氨纶后上片面料: 92.5聚酯纤维7.5氨纶	4	4-5	4-5	4	81	70	73	960	47.6	46.9	5	2	3	5	4/5	4/2	经10次水洗后,印花部位出现脱落
11	男款T恤衫	DYNAFIT	70822	552.5	上海三夫户外用品有限公司(三夫户外用品天钥桥路店)	上海飞蛙商贸有限公司	62锦纶38丙纶	66.2锦纶33.8丙纶	4	4	4	4	85	71	83	440	74.2	70.4	5	2	5	5	2/5	4/1	无变化
12	T恤	Arc'teryx	18904	595	上海三夫户外用品有限公司(三夫户外用品天钥桥路店)	亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司	100聚酯纤维(饰边除外)	100聚酯纤维	4	4	4	4	>99	>99	>99	860	68.6	40.5	5	3	5	5	4/5	2/2	无变化

序号	标称商品名称	标称商标	标称款号	价格(元/件)	受检单位	标称经销商	纤维含量		色牢度				抑菌率(%)			透气率	拉伸弹性伸长率-横向	拉伸弹性伸长率-直向	吸湿速干性能						洗后外观变化
							标称(%)	实测(%)	耐洗色牢度-原样变色(级)	耐洗色牢度-沾色1(级)	耐洗色牢度-沾色2(级)	耐光、汗复合色牢度(级)	金黄色葡萄球菌	大肠埃希氏菌	白色念珠菌				排汗性	速干性			吸湿性		
																				单向传递指数(≥3级)	渗透面最大浸湿半径(≥3级)	渗透面液态水扩散速度(≥3级)	单向传递指数(≥3级)	浸湿时间(浸水面/渗透面)(
13	男款短袖T恤	VAUDE	1719300	338.3	上海三夫户外用品有限公司(三夫户外用品天钥桥路店)	广州沃戈德运动用品有限公司	主布: 100聚酯纤维 配布: 92聚酯纤维8氨纶	主布: 100聚酯纤维 配布: 92.4聚酯纤维7.6氨纶	4	4-5	4-5	4	99	71	83	1620	55.5	26.1	5	2	4	5	5/5	4/2	无变化
14	男式银离子抗菌T恤	YEATION	3427007	87.1	杭州网易严选贸易有限公司	杭州网易严选贸易有限公司	100聚酯纤维	100聚酯纤维	4	4-5	4-5	4	>99	>99	>99	1760	43.7	15.4	5	2	3	5	4/5	4/2	无变化
15	针织运动服	DECATHLON(迪卡侬)	2314243	49.9	迪卡侬(上海)体育用品有限公司(天猫迪卡侬旗舰店)	迪脉(上海)企业管理有限公司	84.0聚酯纤维16.0氨纶	83.6聚酯纤维16.4氨纶	4	4-5	4-5	4-5	>99	86	63	390	121.4	73.2	5	2	3	5	2/4	2/2	无变化

注: 1. 排名不分先后, 比较试验结果仅对样品负责, 不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况;

2. 任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传;

拉伸弹性损失率(%)

直向: 5.2
横向: 2.5

直向: -0.4
横向: 2.3

直向: 4.9
横向: 13.6

直向: 0.5
横向: -1.7

直向: 12.0
横向: 5.6

直向: 0
横向: -5.7

拉伸弹性损失率(%)
直向: 8.0 横向: 6.8
直向: 0 横向: 6.2
直向: 12.3 横向: 3.4
直向: -2.6 横向: -0.6
直向: 4.1 横向: -2.7
直向: 0.7 横向: 0.3

拉伸弹性损失率(%)

直向: -2.7
横向: 8.8

直向: -5.8
横向: 4.3

直向: 0.7
横向: -8.9