

省市场监管局预应力混凝土空心板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											构造要求-配筋直径 ϕ		结构性能-挠度检验 α_{as}°		结构性能-抗裂检验系数 γ_{cr}°	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
1	预应力混凝土空心板	绥阳县国林预制厂	绥阳县风华镇莲丰村联合组	Y-KB395-1	/	2020-05-20	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	3.50	≥ 1.05	1.12
2	预应力混凝土空心板	黄政(个体户)	贵州省遵义市绥阳县风华镇连丰村连河组	Y-KB395-1	/	2020-06-16	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	5.49	≥ 1.05	1.16
3	预应力混凝土空心板	遵义天兴雷建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇大兴村高兴一组	Y-KB395-1	/	2020-06-15	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	5.70	≥ 1.05	1.11
4	预应力混凝土空心板	播州区三岔镇何发良预制构件加工场	贵州省遵义市播州区三岔镇庆远社区大岩山	Y-KB395-1	/	2020-04-20	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	5.30	≥ 1.05	1.09

省市场监管局预应力混凝土空心板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											构造要求-配筋直径 ϕ		结构性能-挠度检验 α_{as}°		结构性能-抗裂检验系数 γ_{cr}°	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
5	预应力混凝土空心板	播州区三岔镇何发茂预制构件场	贵州省遵义市播州区三岔镇庆远社区大岩山	Y-KB395-1	/	2020-04-20	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	5.33	≥ 1.05	1.07
6	预应力混凝土空心板	遵义市播州区正点意预制板厂	贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村石窝组	Y-KB395-1	/	2020-06-17	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	3.59	≥ 1.05	1.37
7	预应力混凝土空心板	桐梓县利群水泥预制构件有限公司灯塔预制分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇安山村	Y-KB395-1	/	2020-06-20	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	4.55	≥ 1.05	1.24
8	预应力混凝土空心板	红花岗区金鼎山镇邓旭彬预制板加工场	贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇银江村七一（三）村民组	Y-KB395-1	/	2020-06-20	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	4.49	≥ 1.05	1.13

省市场监管局预应力混凝土空心板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											构造要求-配筋直径 ϕ		结构性能-挠度检验 α_{as}°		结构性能-抗裂检验系数 γ_{cr}°	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
9	预应力混凝土空心板	红花岗区金鼎山镇邓旭书预制板加工厂	红花岗区金鼎山镇金川村沙田湾	Y-KB395-1	/	2020-06-18	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	合格	/	/	应不小于5	5.0	≤ 7.00	3.82	≥ 1.05	1.29
10	预应力混凝土空心板	凯里市宏英预制板场	凯里市三棵树镇七七一厂区	Y-KB395-2	/	2020-07-10	外观质量, 标志, 尺寸偏差, 构造要求, 结构性能	不合格	1、构造要求-配筋直径 ϕ /4.8mm; 2、结构性能-抗裂检验系数 γ_{cr}° /0.60	1、构造要求-配筋直径 ϕ /应不小于5mm; 2、结构性能-抗裂检验系数 γ_{cr}° / ≥ 1.03	应不小于5	4.8	/	/	≥ 1.03	0.60