

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值(Mpa)	实测值(Mpa)	标准值(Mpa)	实测值(Mpa)	标准值(kg/m ³)	实测值(kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
1	蒸压加气混凝土砌块	贵州源隆新型环保墙体建材有限公司	贵阳市白云区沙文镇贵州省沙子哨监狱（沙子哨农场内）	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.5	≥ 2.8	4.2	≤ 625	604	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.5
2	蒸压加气混凝土砌块	贵州泰达隆新型环保建材有限公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-28	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.1	≥ 2.8	3.8	≤ 625	624	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
3	蒸压加气混凝土砌块	贵州华通建材有限公司	贵阳市开阳县双流镇白安营村谷顶竹组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-07	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.6	≥ 2.8	3.2	≤ 625	608	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
4	蒸压加气混凝土砌块	贵阳市隆源环保建材有限公司	贵阳市修文县小箐乡龙山村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-11	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.5	≤ 625	582	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.5
5	蒸压加气混凝土砌块	遵义市大鼎正环保建材有限公司	遵义市播州区苟江镇义源村	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	6.0	≥ 4.0	5.7	≤ 625	716	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
6	蒸压加气混凝土砌块	贵州省遵义市百沃环保建材有限公司	遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.7	≥ 2.8	3.6	≤ 625	617	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
7	蒸压加气混凝土砌块	遵义市旭辉新型节能建材有限公司	遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区金竹小区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.9	≥ 2.8	3.7	≤ 625	613	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
8	蒸压加气混凝土砌块	遵义翔辉环保产业有限责任公司	遵义市播州区鸭溪镇鸭溪电厂	A5.0 B07 600×200×100	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.2	≥ 4.0	4.9	≤ 725	695	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.5
9	蒸压加气混凝土砌块	遵义景程环保材料有限公司	遵义市播州区鸭溪镇鸭溪电厂内	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-07-06	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.2	≥ 4.0	5.0	≤ 725	710	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
10	蒸压加气混凝土砌块	贵州彬腾越新型建材有限公司	遵义市道真县上坝乡上玉工业园区重庆产业园	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.8	≤ 625	610	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
11	蒸压加气混凝土砌块	遵义富昆新型建材有限公司	遵义市红花岗区深溪工业园区	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-11	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.6	≤ 625	618	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
12	蒸压加气混凝土砌块	遵义市大鼎正环保建材有限公司湄潭分公司	遵义市湄潭县兴隆镇红坪村工业园区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.3	≥ 2.8	4.0	≤ 625	600	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
13	蒸压加气混凝土砌块	遵义永诚环保建材有限公司	遵义市南部新区和平大道和平工业园区	A5.0 B07 600×200×100	——	2020-05-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.2	≥ 4.0	4.9	≤ 725	709	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
14	蒸压加气混凝土砌块	遵义市盛鑫实业有限公司	遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家坝社区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-28	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.7	≥ 2.8	3.4	≤ 625	604	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
15	蒸压加气混凝土砌块	遵义宏达新型建材有限公司	遵义市绥阳县郑场镇狮山村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.7	≤ 625	614	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
16	蒸压加气混凝土砌块	桐梓县日月星辰建材有限公司	遵义市桐梓县燎原大道大关村大关组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.9	≥ 2.8	3.6	≤ 625	609	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.6
17	蒸压加气混凝土砌块	贵州省娄山关建筑材料有限责任公司	遵义市桐梓县燎原镇大关村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.5	≤ 625	616	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
18	蒸压加气混凝土砌块	贵州鼎信新型建材有限公司	遵义市习水县二郎镇二郎村河坎组二郎电厂旁	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.7	≥ 2.8	3.4	≤ 625	621	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
19	蒸压加气混凝土砌块	贵州省习水县金海蕴新型环保建材有限公司	遵义市习水县杉王街道木楠坝村	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-05-25	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.3	≥ 4.0	5.0	≤ 725	659	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
20	蒸压加气混凝土砌块	余庆县君余新型建材有限公司	遵义市余庆县龙溪工业集聚区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-13	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.6	≥ 2.8	3.3	≤ 625	563	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
21	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区任进轻质建材有限公司	六盘水市六枝特区那固坝村豹狗冲灰场	A5.0 B07 600×200×100	——	2020-06-28	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.4	≥ 4.0	5.1	≤ 725	714	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.5
22	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区广厦建材有限公司	六盘水市六枝特区新窑镇鸭塘村	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-07-06	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.3	≥ 4.0	4.9	≤ 725	707	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5
23	蒸压加气混凝土砌块	盘州市华旺新型墙材有限公司	六盘水市盘州市乐民镇梓木嘎村	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.3	≥ 2.8	4.1	≤ 625	611	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
24	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔桂三合水泥有限责任公司建材分公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.5	≤ 625	602	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
25	蒸压加气混凝土砌块	贵州吉瑞源实业有限公司	六盘水市水城县发耳工业园区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.5	≤ 625	603	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
26	蒸压加气混凝土砌块	贵州瑞泰实业有限公司	六盘水市钟山区巴西中路452086幢	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.8	≤ 625	602	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
27	蒸压加气混凝土砌块	安顺云鑫建材有限公司	安顺市普定县黄桶街道大兴村三组37号	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-09	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.6	≤ 625	621	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5
28	蒸压加气混凝土砌块	普定富民新型建材有限公司	安顺市普定县马官镇二官村（工业园区内）	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-06	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	5.4	≥ 2.8	5.2	≤ 625	617	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.6
29	蒸压加气混凝土砌块	贵州金宇新型环保建材有限公司	安顺市普定县马官镇太平村（普定经济开发区内）	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.2	≥ 2.8	4.0	≤ 625	617	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
30	蒸压加气混凝土砌块	贵州胜焱新型建材有限公司	安顺市普定县马官镇太平村安顺电厂灰场	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.4	≤ 625	602	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
31	蒸压加气混凝土砌块	贵州安顺家喻新型材料股份有限公司	安顺市西秀区两六路旁（张官屯路段）	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-06	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	5.0	≥ 2.8	4.7	≤ 625	614	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
32	蒸压加气混凝土砌块	贵州石中玉建筑材料有限公司	毕节市大方县大方镇龙昌村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.6	≥ 2.8	3.3	≤ 625	620	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
33	蒸压加气混凝土砌块	毕节市德鑫建材开发有限责任公司	毕节市金海湖新区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.6	≥ 2.8	3.3	≤ 625	623	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
34	蒸压加气混凝土砌块	贵州省金沙科技环保建材有限公司	毕节市金沙县产业园区	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.4	≥ 4.0	5.1	≤ 725	678	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
35	蒸压加气混凝土砌块	贵州省金沙县节能环保建材有限公司	毕节市金沙县城关镇前胜村	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.7	≥ 2.8	3.5	≤ 625	609	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
36	蒸压加气混凝土砌块	纳雍县宏发环保砖业有限公司	毕节市纳雍县鬃岭镇东风茶场	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.9	≥ 2.8	3.5	≤ 625	620	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.6
37	蒸压加气混凝土砌块	毕节远大新型环保建材（集团）有限责任公司远大加气混凝土砌块分公司	毕节市七星关区碧海街道办事处尚家寨村2组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-16	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.4	≤ 625	607	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5
38	蒸压加气混凝土砌块	毕节市长泰源节能建材有限公司	毕节市七星关区头步发电厂内	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.4	≤ 625	615	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5
39	蒸压加气混凝土砌块	黔西兴黔建材有限公司	毕节市黔西县甘棠乡田坎村	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.5	≤ 625	576	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
40	蒸压加气混凝土砌块	织金义和环保新型建材有限公司	毕节市织金县城关镇大寨村马路组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-29	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.5	≤ 625	581	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
41	蒸压加气混凝土砌块	织金宏瑞新型建材有限公司	毕节市织金县经济开发区	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.4	≤ 625	608	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
42	蒸压加气混凝土砌块	铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司	铜仁市碧江区灯塔办事处马岩村4号路	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.1	≥ 2.8	3.7	≤ 625	622	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
43	蒸压加气混凝土砌块	贵州亿丰建材有限公司	铜仁市碧江区灯塔工业园正光组	A5.0 B07 600×200×100	——	2020-06-22	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.4	≥ 4.0	4.9	≤ 725	701	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
44	蒸压加气混凝土砌块	贵州大龙福泉新型建材有限公司	铜仁市大龙经济开发区达家湾	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.3	≥ 2.8	4.0	≤ 625	611	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
45	蒸压加气混凝土砌块	贵州三江环保建材有限公司	铜仁市思南县凉水井镇华溪沟村老屋基组	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.6	≥ 4.0	5.3	≤ 725	722	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.4

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
46	蒸压加气混凝土砌块	铜仁腾晖环保建材有限公司	铜仁市万山区老山口工业园区	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-14	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.8	≥ 2.8	4.6	≤ 625	591	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.5
47	蒸压加气混凝土砌块	玉屏建安建材有限公司	铜仁市玉屏县田坪镇五里桥村大岩脑组	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-16	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.1	≥ 2.8	3.9	≤ 625	588	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
48	蒸压加气混凝土砌块	岑巩县远征新型建筑材料有限公司	黔东南州岑巩县工业园区	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	6.4	≥ 4.0	6.1	≤ 725	694	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
49	蒸压加气混凝土砌块	从江县鑫淼实业有限公司	黔东南州从江县贯洞镇德刷村	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-07-10	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	6.0	≥ 4.0	5.8	≤ 725	641	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
50	蒸压加气混凝土砌块	黔东南州宏鑫环保建材有限公司	黔东南州凯里市郭家坪灰场	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-07-11	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.8	≥ 4.0	5.4	≤ 725	704	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
51	蒸压加气混凝土砌块	凯里市亿吉建材有限公司	黔东南州凯里市炉山工业园9号路	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-06-27	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	5.2	≥ 2.8	4.8	≤ 625	612	≤ 1.0	0.3	≤ 1.0	0.4
52	蒸压加气混凝土砌块	贵州华都新型建材有限公司	黔东南州黎平县德凤镇坚强村北门新区华祥宾馆六楼	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-10	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	7.1	≥ 4.0	6.6	≤ 725	645	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
53	蒸压加气混凝土砌块	贵州春道新型材料有限公司	黔东南州榕江县古州镇仁育村黄泥田	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-14	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.3	≥ 2.8	4.1	≤ 625	614	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
54	蒸压加气混凝土砌块	三穗县金成建材有限公司	黔东南州三穗县八弓镇界牌村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-11	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.9	≥ 2.8	3.7	≤ 625	609	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
55	蒸压加气混凝土砌块	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	黔南州都匀经济开发区洛邦镇附城村4组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-10	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.4	≥ 2.8	4.0	≤ 625	603	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
56	蒸压加气混凝土砌块	黔南州德鑫建筑材料有限公司	黔南州都匀市杨柳街德化村	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.1	≥ 2.8	3.9	≤ 625	586	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
57	蒸压加气混凝土砌块	福泉市恒兴建材有限责任公司	黔南州福泉市凤山工业聚集区	A5.0 B07 600×200×100	——	2020-07-10	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.2	≥ 4.0	5.0	≤ 725	708	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.5
58	蒸压加气混凝土砌块	贵定金辉新型建材有限公司	黔南州贵定县城关镇金山村四方井	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-25	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.5	≥ 4.0	5.2	≤ 725	710	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.7
59	蒸压加气混凝土砌块	贵州华升阳新型建材有限公司	黔南州惠水县濛江街道办事处长田社区桥头村二组	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.7	≥ 2.8	3.5	≤ 625	624	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
60	蒸压加气混凝土砌块	贵州华天建材有限公司	黔南州惠水县濛江街道民河村	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-09	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	5.8	≥ 2.8	5.5	≤ 625	607	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
61	蒸压加气混凝土砌块	贵州惠水太和建材有限公司	黔南州惠水县濠江街道长田工业园区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.7	≥ 2.8	3.4	≤ 625	594	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
62	蒸压加气混凝土砌块	贵州长泰源节能建材股份有限公司	黔南州龙里县谷脚镇千家卡	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-16	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	5.3	≥ 2.8	5.2	≤ 625	583	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
63	蒸压加气混凝土砌块	贵州平塘三里新型环保建材有限责任公司	黔南州平塘县通州工业园区	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-23	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.3	≥ 4.0	4.8	≤ 725	687	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
64	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔升阳新型墙体材料有限公司	黔南州长顺县广顺镇经济开发区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-07	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.1	≥ 2.8	3.9	≤ 625	623	≤ 1.0	0.3	≤ 1.0	0.4
65	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔顺汇通建材有限公司	黔南州长顺县广顺镇经济开发区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.6	≥ 2.8	3.4	≤ 625	621	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
66	蒸压加气混凝土砌块	黔西南州安娄建材有限公司	黔西南州册亨县者楼街道坪秧村二组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-09	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.8	≥ 2.8	3.5	≤ 625	594	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
67	蒸压加气混凝土砌块	兴仁县建兴建材有限公司	黔西南州兴仁市陆关工业园区	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-02	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 5.0	5.8	≥ 4.0	5.6	≤ 725	648	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
68	蒸压加气混凝土砌块	贵州宏源新型墙体材料有限公司	黔西南州兴义市马岭镇光明村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-05-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	3.6	≥ 2.8	3.4	≤ 625	617	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
69	蒸压加气混凝土砌块	贵州兴电新型建材有限公司	黔西南州兴义市清水河工业园区	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-08	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.8	≥ 2.8	4.6	≤ 625	617	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
70	蒸压加气混凝土砌块	贞丰县恒山建材有限公司	黔西南州贞丰县龙场镇工业区	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-07	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	合格	——	——	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.7	≤ 625	624	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.5

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
71	蒸压加气混凝土砌块	贵州源德建材有限公司	贵阳市清镇市王庄布依苗族乡街上组	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-30	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 650kg/m ³	干密度：≤ 625kg/m ³	≥ 3.5	5.8	≥ 2.8	5.5	≤ 625	650	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6
72	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-04-20	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 641kg/m ³	干密度：≤ 625kg/m ³	≥ 3.5	4.0	≥ 2.8	3.6	≤ 625	641	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
73	蒸压加气混凝土砌块	贵州水城经济开发区博远建材有限公司	六盘水市水城县开发区管理委员会办公楼二楼	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-04	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 655kg/m ³	干密度：≤ 625kg/m ³	≥ 3.5	5.0	≥ 2.8	4.6	≤ 625	655	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
74	蒸压加气混凝土砌块	大方县新兴建材开发有限责任公司	毕节市大方县大方镇新铺村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-03	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 706kg/m ³	干密度：≤ 625kg/m ³	≥ 3.5	6.0	≥ 2.8	5.5	≤ 625	706	≤ 1.0	0.5	≤ 1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
75	蒸压加气混凝土砌块	德江永源环保建材有限公司	铜仁市德江县玉水办事处安家渡村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-01	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	强度级别：平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.3MPa；抗冻性：冻后强度≥2.0MPa	强度级别：平均值≥3.5MPa，单组最小值≥2.8MPa；抗冻性：冻后强度≥2.8MPa	≥3.5	2.6	≥2.8	2.3	≤625	598	≤1.0	0.5	≤1.0	0.7
76	蒸压加气混凝土砌块	黄平县清江新型节能建材有限公司	黔东南州黄平县新州镇茶园村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度：652kg/m ³	干密度：≤625kg/m ³	≥3.5	6.9	≥2.8	6.6	≤625	652	≤1.0	0.4	≤1.0	0.6
77	蒸压加气混凝土砌块	贵州凯得利建材有限公司	黔东南州凯里市碧波工业园	A3.5 B06 600×200×100	——	2020-07-16	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	强度级别：平均值3.2MPa；抗冻性：冻后强度2.6MPa	强度级别：平均值≥3.5MPa；抗冻性：冻后强度≥2.8MPa	≥3.5	3.2	≥2.8	2.9	≤625	567	≤1.0	0.5	≤1.0	0.6

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标									
											强度级别（平均值）		强度级别（单组最小值值）		干密度		放射性（内照指数）		放射性（外照指数）	
											标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (Mpa)	实测值 (Mpa)	标准值 (kg/m ³)	实测值 (kg/m ³)	标准值	实测值	标准值	实测值
78	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵龙节能建材有限公司	黔南州福泉市凤山镇甘吧哨村阿里堡	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-06-26	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 655kg/m ³	干密度：≤ 625kg/m ³	≥ 3.5	5.5	≥ 2.8	5.2	≤ 625	655	≤ 1.0	0.4	≤ 1.0	0.6
79	蒸压加气混凝土砌块	黔西南州财源建材有限公司	黔西南州普安县南湖街道十里村	A3.5 B06 600×200×200	——	2020-07-05	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 673kg/m ³	干密度：≤ 625kg/m ³	≥ 3.5	4.6	≥ 2.8	4.3	≤ 625	673	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7
80	蒸压加气混凝土砌块	兴义市鸿达建材有限公司	黔西南州兴义市木贾街道办木贾社区六组	A5.0 B07 600×200×200	——	2020-06-15	强度级别，干密度，干燥收缩值，导热系数，抗冻性，放射性	不合格	干密度： 745kg/m ³	干密度：≤ 725kg/m ³	≥ 5.0	5.8	≥ 4.0	5.5	≤ 725	745	≤ 1.0	0.6	≤ 1.0	0.7