

省市场监管局磷石膏建材（抹灰石膏）产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称       | 被抽查单位地址                  | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目                               | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标     |     |             |     |           |     |           |     |
|----|------|---------------|--------------------------|--------|------|------------|------------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|    |      |               |                          |        |      |            |                                    |      |          |          | 抗压强度（MPa） |     | 体积密度（kg/m³） |     | 放射性（内照指数） |     | 放射性（外照指数） |     |
|    |      |               |                          |        |      |            |                                    |      |          |          | 标准值       | 实测值 | 标准值         | 实测值 | 标准值       | 实测值 | 标准值       | 实测值 |
| 1  | 抹灰石膏 | 贵州忠庆建筑材料有限公司  | 贵阳市白云区都拉营上水村             | L型     | /    | 2020-08-31 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.2 | ≤1000       | 883 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.3 |
| 2  | 抹灰石膏 | 贵州庆瑞磷科技材料有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇扁山村             | L型     | /    | 2020-08-24 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.2 | ≤1000       | 913 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.5 |
| 3  | 抹灰石膏 | 贵州启铭新材料有限公司   | 贵阳市白云区沙子哨监狱路口（贵阳威力电力公司后） | L型     | /    | 2020-09-02 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 4.2 | ≤1000       | 941 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.3 |
| 4  | 抹灰石膏 | 贵州好百年住宅工业有限公司 | 贵阳市经济技术开发区翁岩村开发大道小孟工业园区  | L型     | /    | 2020-08-31 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 2.6 | ≤1000       | 868 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 5  | 抹灰石膏 | 贵州天辰三江建材有限公司  | 贵阳市乌当区水田镇三江村贵阳三江化冶厂内     | L型     | /    | 2020-09-01 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.9 | ≤1000       | 820 | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |

省市场监管局磷石膏建材（抹灰石膏）产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称         | 被抽查单位地址                      | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目                               | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标     |     |             |     |           |     |           |     |
|----|------|-----------------|------------------------------|--------|------|------------|------------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|    |      |                 |                              |        |      |            |                                    |      |          |          | 抗压强度（MPa） |     | 体积密度（kg/m³） |     | 放射性（内照指数） |     | 放射性（外照指数） |     |
|    |      |                 |                              |        |      |            |                                    |      |          |          | 标准值       | 实测值 | 标准值         | 实测值 | 标准值       | 实测值 | 标准值       | 实测值 |
| 6  | 抹灰石膏 | 贵州皓科新材料有限公司     | 贵阳市乌当区新添寨兴达小区1号楼三单元5号（高新办事处） | L型     | /    | 2020-09-18 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 2.7 | ≤1000       | 811 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 7  | 抹灰石膏 | 贵州鑫盛泰新型建材有限公司   | 贵阳市修文县久长镇久长村                 | L型     | /    | 2020-07-19 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.0 | ≤1000       | 878 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 8  | 抹灰石膏 | 贵州智慧绿城新型材料有限公司  | 贵阳市修文县龙场镇营关村六组               | L型     | /    | 2020-09-01 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.0 | ≤1000       | 862 | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |
| 9  | 抹灰石膏 | 贵州诺展建材有限公司      | 遵义市播州区乌江镇养龙村                 | L型     | /    | 2020-09-13 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 2.9 | ≤1000       | 674 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 10 | 抹灰石膏 | 贵州贵安碳酸钙实业发展有限公司 | 安顺市紫云县产业园区猫营工业园小微石材园内        | L型     | /    | 2020-08-01 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 2.6 | ≤1000       | 947 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |

省市场监管局磷石膏建材（抹灰石膏）产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称          | 被抽查单位地址                       | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目                               | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 关键性指标     |     |             |     |           |     |           |     |
|----|------|------------------|-------------------------------|--------|------|------------|------------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
|    |      |                  |                               |        |      |            |                                    |      |          |          | 抗压强度（MPa） |     | 体积密度（kg/m³） |     | 放射性（内照指数） |     | 放射性（外照指数） |     |
|    |      |                  |                               |        |      |            |                                    |      |          |          | 标准值       | 实测值 | 标准值         | 实测值 | 标准值       | 实测值 | 标准值       | 实测值 |
| 11 | 抹灰石膏 | 贵州意盛昌科技材料有限公司    | 毕节市金海湖新区小坝镇高新技术产业基地           | L型     | /    | 2020-08-30 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 2.6 | ≤1000       | 882 | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |
| 12 | 抹灰石膏 | 毕节远景达才建材有限责任公司   | 毕节市七星关区海子街镇尚家寨村二组             | L型     | /    | 2020-08-30 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.0 | ≤1000       | 798 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 13 | 抹灰石膏 | 黔南汇丰新型建筑材料科技有限公司 | 黔南州都匀市环东中路232号剑峰生态小区一期瑞林苑2层2号 | L型     | /    | 2020-07-28 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 5.4 | ≤1000       | 911 | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |
| 14 | 抹灰石膏 | 黔南州尚金建材有限公司      | 黔南州都匀市沙包堡街道杨柳街文德村一组151号1#厂房   | L型     | /    | 2020-08-22 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 3.4 | ≤1000       | 845 | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |
| 15 | 抹灰石膏 | 贵定金辉新型建材有限公司     | 黔南州贵定县城关镇金山村四方井               | L型     | /    | 2020-08-21 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 合格   | ——       | ——       | ≥2.5      | 2.6 | ≤1000       | 775 | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |

省市场监管局磷石膏建材（抹灰石膏）产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称       | 被抽查单位地址              | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目                               | 检验结果 | 不合格项目实测值                                       | 不合格项目标准值                                         | 关键性指标     |     |             |      |           |     |           |     |
|----|------|---------------|----------------------|--------|------|------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|------|-----------|-----|-----------|-----|
|    |      |               |                      |        |      |            |                                    |      |                                                |                                                  | 抗压强度（MPa） |     | 体积密度（kg/m³） |      | 放射性（内照指数） |     | 放射性（外照指数） |     |
|    |      |               |                      |        |      |            |                                    |      |                                                |                                                  | 标准值       | 实测值 | 标准值         | 实测值  | 标准值       | 实测值 | 标准值       | 实测值 |
| 16 | 抹灰石膏 | 贵州青邦建筑材料有限公司  | 贵阳市乌当区东风镇龙井村高堰组73号   | L型     | /    | 2020-09-02 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 不合格  | 抗折强度：0.9MPa；<br>拉伸粘结强度：0.28MPa                 | 抗折强度：≥1.0MPa；<br>拉伸粘结强度：≥0.3MPa                  | ≥2.5      | 2.6 | ≤1000       | 698  | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 17 | 抹灰石膏 | 贵州昊邦建材有限公司    | 遵义市播州区龙坪镇小湾村七林山组     | L型     | /    | 2020-09-04 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 不合格  | 抗折强度：0.6MPa；<br>抗压强度：1.1MPa；<br>拉伸粘结强度：0.22MPa | 抗折强度：≥1.0MPa；<br>抗压强度：≥2.5MPa；<br>拉伸粘结强度：≥0.3MPa | ≥2.5      | 1.1 | ≤1000       | 592  | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 18 | 抹灰石膏 | 铜仁市红升新型建材有限公司 | 铜仁市碧江区锦江广场           | L型     | /    | 2020-09-06 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 不合格  | 体积密度：1016kg/m³                                 | 体积密度：≤1000kg/m³                                  | ≥2.5      | 8.3 | ≤1000       | 1016 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.4 |
| 19 | 抹灰石膏 | 贵州宏兴保温建材有限公司  | 黔西南州兴仁市东湖街道办事处民建乡坪上组 | L型     | /    | 2020-08-15 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 不合格  | 抗折强度：0.8MPa；<br>抗压强度：2.0MPa；<br>拉伸粘结强度：0.21MPa | 抗折强度：≥1.0MPa；<br>抗压强度：≥2.5MPa；<br>拉伸粘结强度：≥0.3MPa | ≥2.5      | 2.0 | ≤1000       | 824  | ≤1.0      | 0.2 | ≤1.0      | 0.3 |

省市场监管局磷石膏建材（抹灰石膏）产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称      | 被抽查单位地址              | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期/批号    | 检验项目                               | 检验结果 | 不合格项目实测值       | 不合格项目标准值        | 关键性指标     |     |             |      |           |     |           |     |
|----|------|--------------|----------------------|--------|------|------------|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-----------|-----|-------------|------|-----------|-----|-----------|-----|
|    |      |              |                      |        |      |            |                                    |      |                |                 | 抗压强度（MPa） |     | 体积密度（kg/m³） |      | 放射性（内照指数） |     | 放射性（外照指数） |     |
|    |      |              |                      |        |      |            |                                    |      |                |                 | 标准值       | 实测值 | 标准值         | 实测值  | 标准值       | 实测值 | 标准值       | 实测值 |
| 20 | 抹灰石膏 | 贵州中能高新材料有限公司 | 黔西南州兴义市顶效镇合心社区十五组瑞龙路 | L型     | /    | 2020-08-31 | 凝结时间，保水率，抗折强度，抗压强度，拉伸粘结强度，体积密度，放射性 | 不合格  | 体积密度：1112kg/m³ | 体积密度：≤1000kg/m³ | ≥2.5      | 5.9 | ≤1000       | 1112 | ≤1.0      | 0.3 | ≤1.0      | 0.3 |