

贵州省市场监管局2020年流通领域农业生产资料产品质量监督抽查结果汇总表 (农用薄膜)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	聚乙烯薄膜	麻江县杏山街道老桌五金店	麻江县杏山街道商贸大街调查局楼下	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市红岩轻工小区	1000mm×0.014mm	2020-4-10	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
2	聚乙烯吹塑覆盖薄膜	兴义市飞美种子经营部	兴义市丰都办丰都村二组	/	贵州省兴义市桔山镇杨柳村显美塑料厂	贵州省兴义市桔山镇杨柳村	1200×0.015mm	2020-7-3	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
3	农膜	兴义市智力农资有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办永兴村六组	/	云南曲靖塑料(集团)有限公司	云南省曲靖经济技术开发区轻工业园区	1500×0.015	2020-1-2	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
4	聚乙烯塑料薄膜	长顺县威远家华农资经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远街上	/	贵州平坝欣旺农膜厂	贵州贵安新区夏云镇三小坡	900mm×0.01mm	2020-5-26	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
5	聚乙烯塑料薄膜	长顺县威远家华农资经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远街上	/	贵州平坝欣旺农膜厂	贵州贵安新区夏云镇三小坡	1000mm×0.014mm	2020-4-28	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
6	聚乙烯地膜	威宁四季丰农业服务有限公司	威宁县六桥街道解放路供销社门面	/	威宁三佳合农业科技开发有限公司	贵州省毕节市威宁县五里岗工业园区(工业一	2000×0.01mm	2020-7-20	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
7	聚乙烯薄膜	赫章县西城区鹏程五金店	贵州省毕节市赫章县白果镇联星村	/	贵州涟江源塑胶有限公司	贵州长田经济开发区	1000×0.01mm	2020-3-23	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
8	聚乙烯塑料薄膜	贵定县塑料一厂	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道胡三帖路79号	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市南明区云关乡红岩路8号	1000×0.016mm	2020-3-31	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
9	农用地膜	贵安新区高峰镇吴礼平百货店	贵州省贵安新区高峰镇供销社门面	/	贵州平坝欣旺农膜厂	贵州贵安新区夏云镇三小坡	800mm×0.01mm	2020-2-29	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
10	农用地膜	安顺开发区林瑶劳保用品经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城C区6栋1层79号	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区金华镇翁井村四组	1000mm×0.01mm	2019-11-24	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域农业生产资料产品质量监督抽查结果汇总表 (农用薄膜)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	农用地膜	安顺开发区丰悦农资经营部	贵州省安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城C区10栋1-64号	/	玉溪市旭日塑料有限责任公司	云南玉溪高新技术产业开发区九龙片区	1200mm×0.015mm	2020-2-26	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
12	农用地膜	贵州省安顺市博丰温室大棚工程有限公司	贵州省安顺经济技术开发区黄果树大街天晟国际商贸城E区2栋1-14楼铺面	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵州惠水长田工业园区B区	1200mm×0.01mm	2020-4-12	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
13	高压聚乙烯薄膜	关岭自治县赵得慧农资经营部	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇太平路106	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区金华镇翁井村四组	1米×厚度0.01mm	2020-7-25	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
14	聚乙烯塑料薄膜	关岭自治县恒艳农资经营部	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇太平路	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市云关乡红岩轻工小区	1000mm×0.01mm	2020-2-18	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
15	聚乙烯塑料薄膜	李爱卿	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城B栋外8号门面	/	贵州惠水百吉塑胶有限公司	贵州惠水长田工业园区B区	1000mm×0.01mm	2020-6-29	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
16	聚乙烯塑料薄膜	张俊严	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城A外一楼11号门面	/	贵州惠水百吉塑胶有限公司	贵州惠水长田工业园区B区	1000mm×0.014mm	2020-6-6	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
17	聚乙烯塑料薄膜	张俊严	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城A外一楼11号门面	/	贵州惠水百吉塑胶有限公司	贵州惠水长田工业园区B区	800mm×0.01mm	2020-6-17	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
18	高压聚乙烯薄膜	播州区三岔镇朱培方农资店	贵州省遵义市播州区三岔镇庆远社区庆远路西段26号	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区金华镇翁井村四组	1.2米×厚度0.01mm	2019-12-4	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
19	聚乙烯吹塑薄膜	铜仁市坝黄建材五金店	贵州省铜仁市碧江区坝黄居委会街上	/	三晶四季塑料制品厂	/	2m×0.015mm	/	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/
20	聚乙烯塑料薄膜	贵阳花溪惠农农资经营部	贵州省贵阳市花溪区青岩镇商业街路口	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市云关乡红岩轻工小区(原贵阳市塑料二	900×0.014mm	2020-3-23	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域农业生产资料产品质量监督抽查结果汇总表 (农用薄膜)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	聚乙烯薄膜	福泉市王红玉五金机电劳保配送中心	福泉市马场坪办事处磷都西路11号	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市云关乡红岩轻工小区(原贵阳市塑料二厂)	2000mm×0.014mm	2020-4-21	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差： -0.0058、 平均厚度偏差： -20、 净质量极限偏差： -0.18	厚度极限偏差： +0.003 -0.002mm、 平均厚度偏差： +15 -12%、 净质量极限偏差： +0.25 -0.10kg	/
22	聚乙烯吹塑覆盖薄膜	兴义市继云种子经营店	兴义市丰都办丰都村二组56号	/	贵州省兴义市桔山镇杨柳村显美塑料厂	贵州省兴义市桔山镇杨柳村	1000×0.01mm	2020-4-7	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差： -0.0030、 平均厚度偏差： -20	厚度极限偏差： +0.003 -0.002mm、 平均厚度偏差： +15 -12%	/
23	农用地膜	息烽县彬同种子店	息烽县永靖镇城中城农贸市场	/	贵州昱瑞农业科技有限公司	贵阳乌当塑料一厂	900×0.01mm	2020-7-9	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差： -0.0032、 平均厚度偏差： -23、	厚度极限偏差： +0.003 -0.002mm、 平均厚度偏差： +15 -12%	/
24	农用薄膜	息烽县何云种子店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇花园西路25号	/	贵州昱瑞农业科技有限公司	贵阳乌当塑料一厂	900×0.01mm	/	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差： -0.0034、 平均厚度偏差： -20	厚度极限偏差： +0.003 -0.002mm、 平均厚度偏差： +15 -12%	/
25	聚乙烯薄膜	赫章鸿源种子农药批发部	贵州省毕节市赫章县白果镇河口村新桥组	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市云关乡红岩轻工小区(原贵阳市塑料二厂)	800×0.01mm	2020-6-5	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差： -0.0023、 平均厚度偏差： -14、 宽度极限偏差： +37	厚度极限偏差： +0.003 -0.002mm、 平均厚度偏差： +15 -12%、 宽度极限偏差： +30 -10mm	/

贵州省市场监管局2020年流通领域农业生产资料产品质量监督抽查结果汇总表 (农用薄膜)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	农用地膜	贵定县塑料一厂	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道胡三帖路79号	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市南明区云关乡红岩路8号	1000×0.01mm	2020-7-1	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0030、平均厚度偏差: -18	厚度极限偏差: +0.003-0.002mm、平均厚度偏差: +15-12%	/
27	农用地膜	贵安新区高峰镇灿忠种子经营部	贵州省贵安新区高峰镇大乐歌村镇北新区	/	贵州平坝欣旺农膜厂	贵州贵安新区夏云镇三小坡	800mm×0.01mm	2020-6-12	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0027、平均厚度偏差: -17	厚度极限偏差: +0.003-0.002mm、平均厚度偏差: +15-12%	/
28	聚乙烯塑料薄膜	陈东辉	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县宝山街道民主路39号	/	贵阳百吉塑胶制品有限公司	贵阳市南明区云关乡红岩路8号	2000×0.014mm	/	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0035、平均厚度偏差: -15	厚度极限偏差: +0.003-0.002mm、平均厚度偏差: +15-12%	/
29	农用地膜	安顺开发区丰悦农资经营部	贵州省安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城C区10栋1-64号	/	玉溪市旭日塑料有限责任公司	云南玉溪高新技术产业开发区九龙片区	1100mm×0.01mm	2020-5-22	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0030、平均厚度偏差: -18、净质量极限偏差: +0.41	厚度极限偏差: +0.003-0.002mm、平均厚度偏差: +15-12%、净质量极限偏差: +0.25-0.10kg	/
30	高压聚乙烯薄膜	贵州盛丰农业发展有限公司	贵州省遵义市仁怀市中枢街道城北社区	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区金华镇翁井村四组	1米×厚度0.01mm	2019-1-5	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0048、平均厚度偏差: -28	厚度极限偏差: +0.003-0.002mm、平均厚度偏差: +15-12%	/

贵州省市场监管局2020年流通领域农业生产资料产品质量监督抽查结果汇总表 (农用薄膜)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	高压聚乙烯薄膜	黔西南兴农种业有限责任公司顶效周美春种子代销点	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内	/	贵州省兴义市桔山镇杨柳村显美塑料厂	贵州省兴义市桔山镇杨柳村	1000X0.006mm	2020-4-12	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0041、平均厚度偏差: -35	厚度极限偏差: +0.003 -0.002mm、平均厚度偏差: +15 -12%	/
32	聚乙烯薄膜(微膜)	贵州顶效开发区贵燕种子门市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内	/	云南曲靖塑料(集团)有限公司	云南省曲靖市经济开发区轻工业园区	1000X0.006mm	2019-11-23	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0049、平均厚度偏差: -43	厚度极限偏差: +0.003 -0.002mm、平均厚度偏差: +15 -12%	/
33	聚乙烯吹塑薄膜	贵阳云岩凯利五交化经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号贵海五金市场北区17栋1035号	/	贵阳金塑塑胶制品有限公司	贵州省贵阳市金关村金伍路	1000×0.01mm	2020-6-15	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0028、平均厚度偏差: -17、净质量极限偏差: -0.23	厚度极限偏差: +0.003 -0.002mm、平均厚度偏差: +15 -12%、净质量极限偏差: +0.25 -0.10kg	/
34	地膜(双剖)	贵阳云岩凯利五交化经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号贵海五金市场北区17栋1035号	/	贵阳市塑料一厂薄膜分厂	贵阳市南明区红岩路2-8号	900×0.014mm	2224-20315	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差: -0.0045、平均厚度偏差: -20、净质量极限偏差: +0.43	厚度极限偏差: +0.003 -0.002mm、平均厚度偏差: +15 -12%、净质量极限偏差: +0.25 -0.10kg	/
35	聚乙烯吹塑薄膜	贵阳云岩朝辉塑料制品经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号五金市场北区2 4栋1208号	/	贵阳金塑塑胶制品有限公司	贵州省贵阳市金关村金伍路	1000mm×0.01mm	2020-7-15	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	净质量极限偏差: -0.87	净质量极限偏差: +0.25 -0.10kg	/

贵州省市场监管局2020年流通领域农业生产资料产品质量监督抽查结果汇总表 (农用薄膜)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	高压聚乙烯薄膜 (包装膜)	贵州黔中辉煌农业有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市花溪区青岩镇农贸市场2号楼负1-10号	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区金华镇翁井村四组	1米×厚度 0.01mm	2020-4-23	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差：-0.0039、平均厚度偏差：-22	厚度极限偏差：+0.003-0.002mm、平均厚度偏差：+15-12%	/
37	地膜（双剖）	张文秀	贵州省贵阳市花溪区青岩镇农贸市场2号楼附1-1号	贵阳	贵阳市塑料一厂	贵阳市后巢新寨路49号	900×0.014mm	2273-20315	外观、厚度、宽度极限偏差、净质量极限偏差、拉伸负荷、断裂伸长率、直角撕裂负荷	不合格	厚度极限偏差：-0.0039、平均厚度偏差：-17、净质量极限偏差：+0.35	厚度极限偏差：+0.003-0.002mm、平均厚度偏差：+15-12%、净质量极限偏差：+0.25-0.10kg	/