

附件

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值(MPa)	实测值(MPa)														
1	铝酸盐水泥	贵阳嘉耐特种铝酸盐有限公司	贵阳市白云区沙文镇斑竹村	CA50-II	/	G210720A	2021-07-20	合格	/	/	三氧化二铝、氧化硅、三氧化二铁、碱含量、硫含量、氯离子含量、比表面积、凝结时间、强度	≥6.5	7.6	≥50.0	64.1	≥7.5	8.4	≥60.0	73.9	/	/	/	/	/	/	/	/
2	铝酸盐水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	CA50-II	/	LSY197	2021-07-09	合格	/	/	三氧化二铝、氧化硅、三氧化二铁、碱含量、硫含量、氯离子含量、比表面积、凝结时间、强度	≥6.5	8.1	≥50.0	69.7	≥7.5	8.9	≥60.0	79.5	/	/	/	/	/	/	/	/
3	普通硅酸盐水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	P·0 42.5	/	CS24321	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.5	≥17.0	34.6	/	/	/	/	≥6.5	8.7	≥42.5	55.1
4	砌筑水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	M 32.5	/	M08821	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.2	≥10.0	31.0	/	/	/	/	≥5.5	8.0	≥32.5	49.2
5	普通硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·0 42.5	/	E214123	2021-07-10	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.0	≥17.0	29.4	/	/	/	/	≥6.5	8.1	≥42.5	47.4
6	复合硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·C 42.5	/	C214018	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.4	≥15.0	26.4	/	/	/	/	≥6.5	7.9	≥42.5	47.8
7	普通硅酸盐水泥	贵州水晶有机化工(集团)有限公司苗岭建材分公司	贵阳市清镇市红枫湖镇	P·0 42.5	/	E2021-242	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.7	≥17.0	28.4	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	51.4
8	火山灰质硅酸盐水泥	贵州水晶有机化工(集团)有限公司苗岭建材分公司	贵阳市清镇市红枫湖镇	P·P 32.5R	/	F2021-046	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.1	≥15.0	20.3	/	/	/	/	≥5.5	6.9	≥32.5	39.9

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
9	复合硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·C 42.5	/	LBC4210170	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.0	≥15.0	29.6	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	50.0
10	普通硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·O 42.5	/	LBP4Q210181	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.4	≥17.0	33.0	/	/	/	/	≥6.5	8.6	≥42.5	55.1
11	硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵阳市清镇市站街镇	P·II 52.5	/	LBG5Q210161	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥4.0	6.5	≥23.0	34.7	/	/	/	/	≥7.0	8.8	≥52.5	56.7
12	普通硅酸盐水泥	息烽明晋建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村	P·O 42.5	/	40712	2021-07-08	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.8	≥17.0	29.0	/	/	/	/	≥6.5	7.8	≥42.5	47.9
13	硫铝酸盐水泥	贵州息烽仁都建材有限公司	贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙塘湾组	L·SAC 42.5	/	A32	2021-07-11	合格	/	/	比表面积、28d自由膨胀率、碱度pH值、强度	≥4.0	7.4	≥30.0	46.4	/	/	/	/	≥5.5	8.6	≥42.5	58.5	/	/	/	/
14	砌筑水泥	贵州奇峰工贸有限公司	贵阳市修文县久长镇	M 32.5	/	Z13035	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.1	≥10.0	25.1	/	/	/	/	≥5.5	7.7	≥32.5	47.8
15	普通硅酸盐水泥	贵州金久水泥有限公司	贵阳市修文县久长镇金桥村	P·O 42.5	/	SE21226	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.6	≥17.0	28.1	/	/	/	/	≥6.5	7.9	≥42.5	47.9
16	砌筑水泥	贵州金久水泥有限公司	贵阳市修文县久长镇金桥村	M 32.5	/	T21112	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.1	≥10.0	31.1	/	/	/	/	≥5.5	8.3	≥32.5	51.6

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
17	铝酸盐水泥	贵州宇丰熔料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇兴红村	CA·50-I	/	C06-003	2021-06-24	合格	/	/	三氧化二铝、氧化硅、三氧化二铁、碱含量、硫含量、氯离子含量、比表面积、凝结时间、强度	≥5.5	7.6	≥40.0	64.7	≥6.5	8.3	≥50.0	72.6	/	/	/	/	/	/	/	/
18	砌筑水泥	修文县苏达新型环保材料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇中营村	M 32.5	/	32105	2021-06-25	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.0	≥10.0	25.1	/	/	/	/	≥5.5	8.3	≥32.5	50.4
19	普通硅酸盐水泥	遵义赛德水泥有限公司	遵义市红花岗区深溪镇	P·O 42.5	/	X421005	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	29.6	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	49.5
20	砌筑水泥	遵义赛德水泥有限公司	遵义市红花岗区深溪镇	M 32.5	/	B321018	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.3	≥10.0	21.3	/	/	/	/	≥5.5	6.8	≥32.5	39.4
21	普通硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·O 42.5	/	LCP4210100	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.4	≥17.0	34.2	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	54.4
22	砌筑水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇割麻村	M 32.5	/	LM3210294	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.3	≥10.0	31.8	/	/	/	/	≥5.5	7.9	≥32.5	48.8
23	砌筑水泥	遵义市汇川区西部水泥有限公司	遵义市汇川区高坪镇金塘村	M 32.5	/	A186	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.3	≥10.0	31.7	/	/	/	/	≥5.5	8.9	≥32.5	58.4
24	复合硅酸盐水泥	遵义信邦建材有限公司	遵义市播州区龙坪镇工业园内	P·C 42.5	/	A138	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.3	≥15.0	26.0	/	/	/	/	≥6.5	7.7	≥42.5	47.0

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
25	砌筑水泥	遵义信邦建材有限公司	遵义市播州区龙坪镇工业园内	M 32.5	/	A049	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.1	≥10.0	20.0	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	44.1
26	砌筑水泥	遵义县华磊节能科技有限公司	遵义市播州区南白镇和平村	M 32.5	/	C-011	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.4	≥10.0	33.5	/	/	/	/	≥5.5	8.5	≥32.5	52.8
27	普通硅酸盐水泥	播州西南水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	P·0 42.5	/	D0421036	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	28.9	/	/	/	/	≥6.5	8.8	≥42.5	57.4
28	砌筑水泥	播州西南水泥有限公司	遵义市播州区三岔镇	M 32.5	/	DM321153	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.9	≥10.0	23.7	/	/	/	/	≥5.5	7.5	≥32.5	45.9
29	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·0 42.5	/	P4Q20261	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	32.5	/	/	/	/	≥6.5	8.8	≥42.5	58.6
30	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·0 52.5	/	P5Q10134	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥4.0	6.4	≥23.0	35.4	/	/	/	/	≥7.0	8.9	≥52.5	59.2
31	砌筑水泥	贵州新双龙水泥有限公司	遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	M 32.5	/	M310061	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.9	≥10.0	29.6	/	/	/	/	≥5.5	8.5	≥32.5	52.4
32	普通硅酸盐水泥	仁怀市建台水泥厂	遵义市仁怀市五马镇	P·0 42.5	/	7-30	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.2	≥17.0	26.2	/	/	/	/	≥6.5	8.0	≥42.5	48.6

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
33	砌筑水泥	仁怀市建台水泥厂	遵义市仁怀市五马镇	M 32.5	/	7-29	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.5	≥10.0	22.4	/	/	/	/	≥5.5	7.3	≥32.5	42.2
34	砌筑水泥	赤水市创力水泥有限责任公司	遵义市赤水市文华办建设村沟口组	M 32.5	/	A016	2021-07-08	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.0	≥10.0	29.5	/	/	/	/	≥5.5	8.3	≥32.5	51.0
35	普通硅酸盐水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	遵义市道真县上坝乡五星村	P·0 42.5	/	4H260-21	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	29.5	/	/	/	/	≥6.5	8.2	≥42.5	48.8
36	砌筑水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	遵义市道真县上坝乡五星村	M 32.5	/	3B086-21	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.8	≥10.0	29.3	/	/	/	/	≥5.5	7.9	≥32.5	48.8
37	普通硅酸盐水泥	凤冈县西部水泥有限公司	遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	P·0 42.5	/	SE096	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.5	≥17.0	28.1	/	/	/	/	≥6.5	8.0	≥42.5	48.8
38	砌筑水泥	凤冈县西部水泥有限公司	遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	M 32.5	/	MAZ149	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.1	≥10.0	30.8	/	/	/	/	≥5.5	8.3	≥32.5	50.3
39	普通硅酸盐水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	P·0 42.5	/	Z1SP4434	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	30.4	/	/	/	/	≥6.5	8.8	≥42.5	57.4
40	砌筑水泥	贵州江葛水泥有限责任公司	遵义市湄潭县黄家坝镇岩孔坝村	M 32.5	/	Z1M117	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.4	≥10.0	33.9	/	/	/	/	≥5.5	9.0	≥32.5	60.8

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
41	普通硅酸盐水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	P·O 42.5	/	21D-110	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.8	≥17.0	28.2	/	/	/	/	≥6.5	7.7	≥42.5	46.2
42	砌筑水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	M 32.5	/	21(-04)	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.4	≥10.0	21.7	/	/	/	/	≥5.5	7.6	≥32.5	46.7
43	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	P·O 42.5	/	S04R21112	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.4	≥17.0	32.7	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	51.2
44	砌筑水泥	贵州源锦水泥有限公司	遵义市桐梓县茅石镇幸福路10号	M 32.5	/	BM32107	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.3	≥10.0	25.5	/	/	/	/	≥5.5	7.1	≥32.5	40.3
45	普通硅酸盐水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	遵义市务川县镇南镇镇南村	P·O 42.5	/	D024	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	30.8	/	/	/	/	≥6.5	8.7	≥42.5	55.6
46	砌筑水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	遵义市务川县镇南镇镇南村	M 32.5	/	A045	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.7	≥10.0	27.9	/	/	/	/	≥5.5	7.9	≥32.5	48.3
47	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	P·O 42.5	/	A421053	2021-07-09	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.8	≥17.0	28.8	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	52.0
48	砌筑水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	M 32.5	/	R321086	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.0	≥10.0	24.9	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	45.0

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
49	普通硅酸盐水泥	贵州余庆东立水泥有限公司	遵义市余庆县大乌江镇凉风村	P·O 42.5	/		2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.5	≥17.0	35.4	/	/	/	/	≥6.5	8.8	≥42.5	58.5
50	普通硅酸盐水泥	贵州瑞溪水泥发展有限公司	遵义市正安县瑞溪镇燕子坝村	P·O 42.5	/	E421256	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	32.8	/	/	/	/	≥6.5	8.6	≥42.5	53.8
51	砌筑水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	M 32.5	/	LDM3210080	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.0	≥10.0	24.7	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	44.0
52	复合硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P·C 42.5	/	LDC4210066	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.6	≥15.0	26.5	/	/	/	/	≥6.5	8.2	≥42.5	48.6
53	普通硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	六盘水市六枝特区木岗镇	P·O 42.5	/	LDP4210066	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	29.4	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	50.7
54	砌筑水泥	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	M 32.5	/	M321060	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.8	≥10.0	27.8	/	/	/	/	≥5.5	8.4	≥32.5	50.3
55	普通硅酸盐水泥	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·O 42.5	/	O421073	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	31.2	/	/	/	/	≥6.5	8.7	≥42.5	53.1
56	复合硅酸盐水泥	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·C 42.5	/	C421083	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥15.0	32.4	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	52.7

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
57	复合硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·C 42.5	/	C21103	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.5	≥15.0	27.4	/	/	/	/	≥6.5	7.7	≥42.5	46.5
58	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·O 42.5	/	SA21250	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.1	≥17.0	25.4	/	/	/	/	≥6.5	7.8	≥42.5	48.2
59	矿渣硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·S·A 32.5	/	S-30100	2021-06-22	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	5.3	≥10.0	26.0	/	/	/	/	≥5.5	7.1	≥32.5	41.0
60	火山灰质硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·P 32.5	/	GH3210065	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	4.2	≥10.0	20.7	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	44.6
61	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·O 42.5	/	LGP4Q210185	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	30.7	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	56.1
62	矿渣硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·S·A 32.5	/	405P	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	4.7	≥10.0	23.2	/	/	/	/	≥5.5	7.7	≥32.5	46.6
63	普通硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·O 42.5	/	385P	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.9	≥17.0	24.2	/	/	/	/	≥6.5	8.2	≥42.5	47.7
64	砌筑水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	M 32.5	/	E3143	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.4	≥10.0	21.3	/	/	/	/	≥5.5	7.5	≥32.5	45.0

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
65	普通硅酸盐水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	P·O 42.5	/	E4050	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.4	≥17.0	26.6	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	52.5
66	复合硅酸盐水泥	贵州六盘水豪龙水泥有限公司	六盘水市钟山区双戛乡中箐村	P·C 42.5	/	E4091	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.2	≥15.0	26.1	/	/	/	/	≥6.5	8.6	≥42.5	53.8
67	普通硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P·O 42.5	/	QS-P·O 42.5-20210274	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.2	≥17.0	26.1	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	50.9
68	复合硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	P·C 42.5	/	B2-P·C 42.5-20210115	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.9	≥15.0	23.5	/	/	/	/	≥6.5	7.5	≥42.5	45.7
69	砌筑水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	六盘水市钟山区响水河	M 32.5	/	B2-M32.5-20210034	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.4	≥10.0	26.4	/	/	/	/	≥5.5	8.0	≥32.5	49.6
70	普通硅酸盐水泥	华润水泥(安顺)有限公司	安顺市西秀区轿子山镇袁家村	P·O 42.5	/	214S303	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.5	≥17.0	27.1	/	/	/	/	≥6.5	8.0	≥42.5	47.4
71	复合硅酸盐水泥	华润水泥(安顺)有限公司	安顺市西秀区轿子山镇袁家村	P·C 42.5	/	21CD023	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.6	≥15.0	26.5	/	/	/	/	≥6.5	7.6	≥42.5	45.4
72	普通硅酸盐水泥	台泥(安顺)水泥有限公司	安顺市平坝区城关镇马田村	P·O 42.5	/	ASA04CE21326	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	31.6	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	52.9

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
73	火山灰质硅酸盐水泥	台泥(安顺)水泥有限公司	安顺市平坝区域关镇马田村	P·P 32.5	/	ASBP3CE21089	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	5.4	≥10.0	26.4	/	/	/	/	≥5.5	7.9	≥32.5	48.4
74	火山灰质硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P·P 32.5R	/	GABP3RE21118	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.2	≥15.0	25.9	/	/	/	/	≥5.5	6.8	≥32.5	38.4
75	普通硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	安顺市关岭县顶云乡石板井村	P·O 42.5R	/	GAA04RE21108	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥4.0	6.4	≥22.0	33.3	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	49.2
76	普通硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P·O 42.5	/	P40704	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.6	≥17.0	27.0	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	50.2
77	火山灰质硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P·P 32.5	/	PP0722	2021-07-19	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	4.4	≥10.0	21.7	/	/	/	/	≥5.5	7.1	≥32.5	41.2
78	普通硅酸盐水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P·O 42.5	/	S1239	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.4	≥17.0	33.8	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	51.7
79	砌筑水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	M 32.5	/	M1104	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.8	≥10.0	23.8	/	/	/	/	≥5.5	7.6	≥32.5	45.8
80	复合硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P·C 42.5	/	B421066	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.4	≥15.0	26.5	/	/	/	/	≥6.5	7.8	≥42.5	46.5

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
81	普通硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P·O 42.5	/	A4210 47	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	31.7	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	50.5
82	普通硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	安顺市紫云县猫营镇黄土村	P·O 52.5	/	E5210 06	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 4.0	6.5	≥ 23.0	35.7	/	/	/	/	≥ 7.0	8.7	≥ 52.5	54.7
83	普通硅酸盐水泥	贵州省毕节市水泥厂	毕节市七星关区观音桥办事处	P·O 42.5	/	C4016 1	2021-07-15	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	31.8	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.9
84	普通硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P·O 42.5	/	E4211 98	2021-07-03	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 17.0	30.4	/	/	/	/	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	54.7
85	复合硅酸盐水泥	毕节赛德水泥有限公司	毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P·C 42.5	/	B4210 10	2021-07-02	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 15.0	30.4	/	/	/	/	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	51.7
86	普通硅酸盐水泥	贵州毕节江天水泥有限公司	毕节市金海湖新区梨树镇红菠萝村	P·O 42.5	/	SP7-19	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	32.1	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	50.6
87	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·O 52.5	/	E5210 15	2021-06-23	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 4.0	6.0	≥ 23.0	30.6	/	/	/	/	≥ 7.0	8.7	≥ 52.5	57.2
88	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·O 42.5	/	E4211 49	2021-07-09	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.4	≥ 17.0	27.0	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	53.1

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
89	火山灰质硅酸盐水泥	大方永贵建材有限公司	毕节市大方县大方经济开发区	P·P 32.5R	/	B321030	2021-07-09	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.4	≥15.0	21.6	/	/	/	/	≥5.5	7.3	≥32.5	42.0
90	粉煤灰硅酸盐水泥	大方县筑宇建材有限公司	毕节市大方县顺德街道办事处新铺村	P·F 32.5R	/	B3705	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.3	≥15.0	20.5	/	/	/	/	≥5.5	7.1	≥32.5	42.4
91	砌筑水泥	赫章县南冲水泥厂	毕节市赫章县野马川镇利河村	M 32.5	/	M2130702	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.4	≥10.0	26.5	/	/	/	/	≥5.5	8.2	≥32.5	47.4
92	砌筑水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	毕节市金沙县城关镇江龙村	M 32.5	/	2021M3049	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.0	≥10.0	30.1	/	/	/	/	≥5.5	8.2	≥32.5	49.3
93	复合硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·C 42.5	/	21JD085	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.0	≥15.0	24.6	/	/	/	/	≥6.5	7.6	≥42.5	45.3
94	普通硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·O 42.5	/	21HS312	2021-07-08	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	28.3	/	/	/	/	≥6.5	8.2	≥42.5	49.4
95	砌筑水泥	华润水泥(金沙)有限公司	毕节市金沙县木孔镇信安社区	M 32.5	/	21MD115	2021-07-06	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.1	≥10.0	20.4	/	/	/	/	≥5.5	6.8	≥32.5	38.9
96	复合硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县寨乐乡雍后村	P·C 42.5	/	C421071	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.2	≥15.0	25.9	/	/	/	/	≥6.5	7.7	≥42.5	46.1

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
97	普通硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县寨乐乡雍后村	P·O 42.5	/	A4210 63	2021-07-13	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.8	≥17.0	29.1	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	50.2
98	粉煤灰硅酸盐水泥	纳雍县中岭粉磨站	毕节市纳雍县中岭镇	P·F 32.5R	/	C3050	2021-07-11	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.7	≥15.0	27.9	/	/	/	/	≥5.5	8.3	≥32.5	50.0
99	复合硅酸盐水泥	贵州黔西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P·C 42.5	/	B4211 35	2021-07-12	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.2	≥15.0	30.7	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	54.1
100	普通硅酸盐水泥	贵州黔西南水泥有限公司	毕节市黔西县绿化乡	P·O 42.5	/	A4210 53	2021-07-09	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	30.8	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	53.8
101	砌筑水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村	M 32.5	/	R3210 49	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.0	≥10.0	24.6	/	/	/	/	≥5.5	7.7	≥32.5	47.2
102	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村	P·O 42.5	/	E4211 32	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.8	≥17.0	24.0	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	51.6
103	复合硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	毕节市织金县三甲街道木戛村	P·C 42.5	/	B4210 02	2021-07-10	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.1	≥15.0	24.9	/	/	/	/	≥6.5	8.2	≥42.5	48.3
104	普通硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	毕节市织金县三甲街道木戛村	P·O 42.5	/	E4210 93	2021-07-09	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.9	≥17.0	24.5	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	54.2

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
105	普通硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·O 42.5	/	LEP4Q210226	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.8	≥17.0	28.9	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	50.3
106	砌筑水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	铜仁市碧江区河西办事处新庄村	M 32.5	/	LFM3210419	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.0	≥10.0	19.9	/	/	/	/	≥5.5	6.7	≥32.5	37.9
107	普通硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和乡覃家湾村	P·O 42.5	/	21P0-4-076	2021-07-19	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.7	≥17.0	23.3	/	/	/	/	≥6.5	8.1	≥42.5	49.3
108	复合硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和乡覃家湾村	P·C 42.5	/	21P-4-184	2021-07-19	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.0	≥15.0	24.6	/	/	/	/	≥6.5	7.9	≥42.5	48.0
109	普通硅酸盐水泥	江口县梵净山水泥有限公司	铜仁市江口县凯德街道办事处白水洞	P·O 42.5	/	21P024	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.5	≥17.0	27.0	/	/	/	/	≥6.5	7.5	≥42.5	43.9
110	普通硅酸盐水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	P·O 42.5	/	C407006	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.7	≥17.0	28.1	/	/	/	/	≥6.5	7.6	≥42.5	45.2
111	砌筑水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	M 32.5	/	C307010	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	3.9	≥10.0	17.9	/	/	/	/	≥5.5	6.7	≥32.5	37.3
112	普通硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·O 42.5	/	E421142	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	31.0	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	52.1

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
113	复合硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·C 42.5	/	B4210 89	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 15.0	31.8	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.7
114	复合硅酸盐水泥	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	铜仁市松桃县寨英镇邓堡村	P·C 42.5	/	C4210 99	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.4	≥ 15.0	33.9	/	/	/	/	≥ 6.5	8.1	≥ 42.5	48.4
115	普通硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	铜仁市沿河县淇滩镇彭家村三组	P·O 42.5	/	A4210 37	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	30.8	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.0
116	复合硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	铜仁市沿河县淇滩镇彭家村三组	P·C 42.5	/	B4C21 039	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 15.0	30.5	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	51.4
117	普通硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	铜仁市印江县朗溪镇孟关村土地塘	P·O 42.5	/	A4210 67	2021-07-17	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	31.2	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	48.9
118	复合硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	铜仁市印江县朗溪镇孟关村土地塘	P·C 42.5	/	B4210 54	2021-07-19	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 15.0	31.8	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.0
119	普通硅酸盐水泥	贵州科特林水泥有限公司	铜仁市玉屏县田坪镇	P·O 42.5	/	E4212 66	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 17.0	27.9	/	/	/	/	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	54.2
120	复合硅酸盐水泥	贵州科特林水泥有限公司	铜仁市玉屏县田坪镇	P·C 42.5	/	B4210 65	2021-07-22	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 15.0	27.2	/	/	/	/	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	53.0

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
121	砌筑水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	M 32.5	/	HM13304	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.0	≥10.0	30.2	/	/	/	/	≥5.5	7.0	≥32.5	39.9
122	普通硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	P·O 42.5	/	H014338S	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	32.9	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	50.5
123	复合硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	黔东南州岑巩县水尾镇新场村	P·C 42.5	/	HC14035	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥15.0	32.6	/	/	/	/	≥6.5	8.1	≥42.5	49.6
124	砌筑水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	M 32.5	/	M7-29	2021-07-29	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	6.0	≥10.0	30.2	/	/	/	/	≥5.5	7.6	≥32.5	45.5
125	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	P·O 42.5R	/	E7-29	2021-07-29	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥4.0	5.9	≥22.0	29.2	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	51.7
126	普通硅酸盐水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	黔东南州黄平县谷陇工业园区	P·O 42.5	/	21P4S247	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	29.3	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	51.6
127	砌筑水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	黔东南州黄平县谷陇工业园区	M 32.5	/	21M3D158	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.5	≥10.0	27.3	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	42.7
128	砌筑水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	黔东南州锦屏县工业园区	M 32.5	/	3B-07-130	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.8	≥10.0	28.7	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	42.1

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
129	普通硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	黔东南州锦屏县工业园区	P·O 42.5	/	4S-07-206	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	31.0	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	48.0
130	普通硅酸盐水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	P·O 42.5	/	KLB04 E21166	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥17.0	30.6	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	50.6
131	砌筑水泥	贵州凯里瑞安建材有限公司	黔东南州凯里市洗马河街道新苔村	M 32.5	/	KCBM3 LE2M2	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.4	≥10.0	26.0	/	/	/	/	≥5.5	7.3	≥32.5	41.4
132	普通硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	黔东南州黎平县高屯镇小里建材产业园	P·O 42.5	/	084-21-306	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	33.8	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	48.9
133	普通硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	黔东南州麻江县杏山镇谷羊村	P·O 42.5	/	PX0723	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	29.1	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	52.9
134	火山灰质硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	黔东南州麻江县杏山镇谷羊村	P·P 32.5	/	H0710	2021-07-25	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	4.2	≥10.0	20.7	/	/	/	/	≥5.5	7.3	≥32.5	41.7
135	砌筑水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	黔东南州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	M 32.5	/	MZ10727	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.3	≥10.0	26.0	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	42.0
136	砌筑水泥	贵州东立水泥有限公司	黔东南州镇远县青溪镇五里牌王家地	M 32.5	/	21M105	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.9	≥10.0	29.5	/	/	/	/	≥5.5	7.9	≥32.5	47.2

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
137	普通硅酸盐水泥	贵州东立水泥有限公司	黔东南州镇远县青溪镇五里牌王家地	P·O 42.5	/	214104	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	30.5	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	52.4
138	普通硅酸盐水泥	贵州都匀豪龙水泥有限公司	黔南州都匀市墨冲镇月亮洞	P·O 42.5	/	C077	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 17.0	25.8	/	/	/	/	≥ 6.5	7.6	≥ 42.5	46.4
139	砌筑水泥	贵州都匀豪龙水泥有限公司	黔南州都匀市墨冲镇月亮洞	M 32.5	/	A150	2021-07-30	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥ 2.5	5.8	≥ 10.0	28.2	/	/	/	/	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	44.8
140	普通硅酸盐水泥	贵州中诚水泥有限公司	黔南州独山县百泉镇羊凤村	P·O 42.5	/	A421029	2021-07-08	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 17.0	30.9	/	/	/	/	≥ 6.5	8.8	≥ 42.5	56.6
141	砌筑水泥	贵州中诚水泥有限公司	黔南州独山县百泉镇羊凤村	M 32.5	/	R321017	2021-07-14	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥ 2.5	5.6	≥ 10.0	26.8	/	/	/	/	≥ 5.5	7.5	≥ 32.5	43.4
142	普通硅酸盐水泥	贵州金兴实业投资有限公司	黔南州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P·O 42.5	/	PS40197	2021-07-30	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	31.7	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.0
143	砌筑水泥	贵州金兴实业投资有限公司	黔南州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	M 32.5	/	MD30015	2021-07-30	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥ 2.5	6.4	≥ 10.0	34.0	/	/	/	/	≥ 5.5	8.4	≥ 32.5	52.4
144	火山灰质硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘吧哨村	P·P 32.5	/	B321028	2021-07-19	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 2.5	3.9	≥ 10.0	19.5	/	/	/	/	≥ 5.5	7.4	≥ 32.5	43.7

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
145	普通硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘吧哨村	P·O 42.5	/	E4211 92	2021-07-23	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	29.6	/	/	/	/	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.2
146	火山灰质硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P·P 32.5	/	LAH32 10167	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 2.5	5.9	≥ 10.0	29.5	/	/	/	/	≥ 5.5	7.6	≥ 32.5	46.9
147	普通硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	黔南州贵定县德新镇	P·O 42.5	/	LAP42 10120	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.3	≥ 17.0	32.7	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.8
148	普通硅酸盐水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	P·O 42.5	/	B4042	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 17.0	27.1	/	/	/	/	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.3
149	复合硅酸盐水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	P·C 42.5	/	C4043	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.7	≥ 15.0	26.9	/	/	/	/	≥ 6.5	8.5	≥ 42.5	52.4
150	砌筑水泥	贵州豪龙水泥有限公司	黔南州惠水县高镇镇赤土村	M 32.5	/	B3102	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥ 2.5	4.1	≥ 10.0	20.2	/	/	/	/	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	39.9
151	普通硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区(大坝D区)	P·O 42.5	/	E4212 13	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.0	≥ 17.0	30.6	/	/	/	/	≥ 6.5	8.6	≥ 42.5	55.6
152	火山灰质硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	黔南州惠水县长田工业园区(大坝D区)	P·P 32.5R	/	AP321 037	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	4.5	≥ 15.0	22.0	/	/	/	/	≥ 5.5	7.2	≥ 32.5	42.3

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
153	普通硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	黔南州龙里县谷脚镇岩后村	P·O 42.5	/	2H014 443S	2021-07-30	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	28.5	/	/	/	/	≥6.5	8.1	≥42.5	48.9
154	普通硅酸盐水泥	贵州三都西南水泥有限公司	黔南州三都县中和镇塘州社区	P·O 42.5	/	A4B21 147	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.0	≥17.0	29.6	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	52.9
155	普通硅酸盐水泥	浙江浦峰集团贵州省瓮安水泥有限公司	黔南州瓮安县银盏镇大寨坪村	P·O 42.5	/	A4015	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.0	≥17.0	29.7	/	/	/	/	≥6.5	8.7	≥42.5	57.6
156	火山灰质硅酸盐水泥	浙江浦峰集团贵州省瓮安水泥有限公司	黔南州瓮安县银盏镇大寨坪村	P·P 32.5	/	B303P	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	3.7	≥10.0	17.1	/	/	/	/	≥5.5	7.2	≥32.5	42.7
157	普通硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·O 42.5	/	A4210 34	2021-07-21	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.3	≥17.0	26.2	/	/	/	/	≥6.5	8.5	≥42.5	52.9
158	火山灰质硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥(厂)有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·P 32.5	/	B3210 70	2021-07-20	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥2.5	4.2	≥10.0	20.4	/	/	/	/	≥5.5	6.8	≥32.5	38.9
159	普通硅酸盐水泥	黔南州宏安建材有限公司	黔南州长顺县长寨街道威远工业园区	P·O 42.5	/	21SC3 02	2021-07-30	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.3	≥17.0	25.6	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	48.9
160	砌筑水泥	黔南州宏安建材有限公司	黔南州长顺县长寨街道威远工业园区	M 32.5	/	21DM0 52	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.2	≥10.0	26.2	/	/	/	/	≥5.5	7.6	≥32.5	46.7

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
161	复合硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	黔西南州安龙县新桥镇海子坝村	P·C 42.5	/	LEC4210183	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.6	≥ 15.0	27.1	/	/	/	/	≥ 6.5	7.8	≥ 42.5	47.2
162	普通硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	黔西南州安龙县新桥镇海子坝村	P·O 42.5	/	LEP4Q210217	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.2	≥ 17.0	31.2	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	52.7
163	普通硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·O 42.5	/	DLP21287	2021-07-28	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	6.1	≥ 17.0	29.8	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.9
164	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·O 52.5	/	A521009	2021-06-24	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 4.0	6.7	≥ 23.0	37.4	/	/	/	/	≥ 7.0	9.2	≥ 52.5	63.2
165	复合硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·C 42.5	/	B421096	2021-07-16	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.0	≥ 15.0	24.9	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	49.2
166	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	黔西南州晴隆县光照镇孟寨村	P·O 42.5	/	A421160	2021-07-18	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.9	≥ 17.0	29.1	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	50.8
167	复合硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	黔西南州望谟县平绕村弄劳坡	P·C 42.5	/	B421067	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.3	≥ 15.0	26.0	/	/	/	/	≥ 6.5	8.3	≥ 42.5	51.7
168	普通硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	黔西南州望谟县平绕村弄劳坡	P·O 42.5	/	A421031	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥ 3.5	5.5	≥ 17.0	26.0	/	/	/	/	≥ 6.5	8.4	≥ 42.5	51.2

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
169	复合硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	黔西南州兴义市清水河镇金星村	P·C 42.5	/	4CB21-07-088	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.1	≥15.0	30.6	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	52.3
170	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂金州建材有限公司	黔西南州兴义市清水河镇金星村	P·O 42.5	/	40521-07-184	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.3	≥17.0	32.2	/	/	/	/	≥6.5	8.6	≥42.5	54.4
171	复合硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P·C 42.5	/	B4C21-039	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	4.8	≥15.0	23.9	/	/	/	/	≥6.5	7.7	≥42.5	46.3
172	普通硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	黔西南州兴义市郑屯镇前丰村	P·O 42.5	/	D4A21-121	2021-07-27	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.9	≥17.0	29.4	/	/	/	/	≥6.5	8.4	≥42.5	52.9
173	复合硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	P·C 42.5	/	B2-P5441-5-20210213	2021-07-26	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.4	≥15.0	26.8	/	/	/	/	≥6.5	8.1	≥42.5	47.0
174	普通硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	P·O 42.5	/	QS-Po42-5-20210186	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	5.5	≥17.0	27.5	/	/	/	/	≥6.5	8.3	≥42.5	47.9
175	砌筑水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	黔西南州义龙试验区开发区合心村	M 32.5	/	BZ-M-32-5-20210078	2021-07-22	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、煮沸法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	4.8	≥10.0	23.8	/	/	/	/	≥5.5	6.8	≥32.5	38.7
176	复合硅酸盐水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥循环经济园区内	P·C 42.5	/	PC062	2021-07-25	合格	/	/	三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子含量、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(VI)	/	/	/	/	≥3.5	6.0	≥15.0	29.8	/	/	/	/	≥6.5	8.2	≥42.5	48.1

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标															
												1d抗折强度		1d抗压强度		3d抗折强度		3d抗压强度		7d抗折强度		7d抗压强度		28d抗折强度		28d抗压强度	
												标准值 (MPa)	实测值 (MPa)														
177	砌筑水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	黔西南州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	M 32.5	/	M050	2021-07-24	合格	/	/	三氧化硫、氯离子、水溶性铬(VI)、细度、保水率、凝结时间、沸煮法安定性、强度	/	/	/	/	≥2.5	5.3	≥10.0	26.0	/	/	/	/	≥5.5	7.4	≥32.5	42.7