

附件

省市场监管局普通混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											强度等级（平均值）		强度等级（最小值）		放射性（内照射指数）		放射性（外照射指数）	
											标准值（MPa）	实测值（MPa）	标准值（MPa）	实测值（MPa）	标准值	实测值	标准值	实测值
1	轻质建筑碎料小型空心砌块	贵阳小山建材有限公司	贵阳市南明区后巢乡后巢村	390×200×190（mm）	/	2021-03-16	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥5.0	6.6	≥4.0	5.7	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6
2	普通混凝土小型空心砌块	贵阳乌当红华砖厂	贵阳市乌当区高新办事处阿栗村大转弯	390×190×190（mm）	/	2021-08-17	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥5.0	5.4	≥4.0	4.7	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5
3	轻集料混凝土小型空心砌块	务川自治县八哥建材经营部	遵义市务川县大坪街道山青路	390×190×190（mm）	/	2021-08-10	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥7.5	8.3	≥6.0	7.6	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											强度等级（平均值）		强度等级（最小值）		放射性（内照射指数）		放射性（外照射指数）	
											标准值（MPa）	实测值（MPa）	标准值（MPa）	实测值（MPa）	标准值	实测值	标准值	实测值
4	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市红果西红砖瓦厂	六盘水市两河街道城关箐村	390×190×190（mm）	/	2021-08-14	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥10.0	10.5	≥8.0	9.3	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5
5	轻集料混凝土小型空心砌块	盘州市生泰新型建材有限公司	六盘水市盘州市两河街道办旧铺老鹰岩	390×190×190（mm）	/	2021-07-25	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥3.5	4.1	≥2.8	3.7	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5
6	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区永益建材厂	六盘水市钟山区川心村	390×190×190（mm）	/	2021-07-20	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥5.0	5.1	≥4.0	4.6	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6
7	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区亚磊墙体建材有限公司	六盘水市钟山区老鹰山脚	390×190×190（mm）	/	2021-06-18	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥7.5	8.1	≥6.0	7.7	≤1.0	0.3	≤1.3	0.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											强度等级 (平均值)		强度等级 (最小值)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值	实测值	标准值	实测值
8	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区金安达商贸有限公司	六盘水市钟山区双坝村	390×190×190 (mm)	/	2021-07-15	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	3.8	≥2.8	3.3	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6
9	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水福辉工贸有限公司	六盘水市钟山区双坝村	390×190×190 (mm)	/	2021-07-10	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	4.6	≥2.8	4.2	≤1.0	0.4	≤1.3	0.6
10	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区国恒砖厂	六盘水市钟山区双嘎乡马夏村二组	390×190×190 (mm)	/	2021-08-14	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	3.7	≥2.8	3.3	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6
11	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区建通制砖有限公司	六盘水市钟山区双夏乡落飞夏村一组	390×190×190 (mm)	/	2021-07-14	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥5.0	6.1	≥4.0	5.3	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											强度等级 (平均值)		强度等级 (最小值)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值	实测值	标准值	实测值
12	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水川宏建材有限公司	六盘水市钟山区双戛乡马戛村	390×190×190 (mm)	/	2021-06-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	3.9	≥2.8	3.2	≤1.0	0.4	≤1.3	0.6
13	轻集料混凝土小型空心砌块	纳雍县阳长镇海摩村鑫润环保节能建材厂	毕节市纳雍县阳长镇海摩村	390×190×190 (mm)	/	2021-08-01	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	4.7	≥2.8	4.3	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6
14	轻集料混凝土小型空心砌块	威宁县草海镇龙波砖厂	毕节市威宁县草海镇新河村	390×190×190 (mm)	/	2021-08-03	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥5.0	5.4	≥4.0	4.1	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6
15	轻集料混凝土小型空心砌块	威宁县大明免烧砖厂	毕节市威宁县草海镇新河村	390×190×190 (mm)	/	2021-06-20	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥7.5	7.6	≥6.0	6.3	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											强度等级 (平均值)		强度等级 (最小值)		放射性 (内照射指数)		放射性 (外照射指数)	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值	实测值	标准值	实测值
16	轻集料混凝土小型空心砌块	威宁县合力水泥砖厂	毕节市威宁县陕桥街道新河村	390×190×190 (mm)	/	2021-07-12	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥7.5	7.8	≥6.0	6.8	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5
17	混凝土小型空心砌块	威宁县威发建材厂	毕节市威宁县五里岗街道燎原村	390×190×190 (mm)	/	2021-08-02	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	3.9	≥2.8	3.6	≤1.0	0.6	≤1.3	0.7
18	轻集料混凝土小型空心砌块	瓮安弘丰建材有限公司	黔南州瓮安县银盏镇太平社区牛垮塘	390×190×190 (mm)	/	2021-08-03	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥3.5	3.9	≥2.8	3.5	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5
19	轻集料混凝土小型空心砌块	兴义市天利建材有限公司	黔西南州兴义市马岭镇瓦噶村工业园区	390×190×190 (mm)	/	2021-05-18	密度等级, 强度等级, 吸水率, 干燥收缩率, 抗冻性, 碳化系数, 软化系数, 放射性	合格	/	/	≥5.0	6.8	≥4.0	6.3	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											强度等级（平均值）		强度等级（最小值）		放射性（内照射指数）		放射性（外照射指数）	
											标准值（MPa）	实测值（MPa）	标准值（MPa）	实测值（MPa）	标准值	实测值	标准值	实测值
20	轻集料混凝土小型空心砌块	兴义市亿日红免烧砖厂	黔西南州兴义市下五屯办坝佑村八角洞组	390×190×190（mm）	/	2021-09-26	密度等级，强度等级，吸水率，干燥收缩率，抗冻性，碳化系数，软化系数，放射性	合格	/	/	≥5.0	5.4	≥4.0	5.1	≤1.0	0.5	≤1.3	0.6