

附件

### 省市场监管局油漆、涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量(VOC)		对比率(白色和浅色)	
											标准值(g/L)	实测值(g/L)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
1	邦涂王内墙乳胶漆	安顺市西秀区吉祥坊装饰材料制品厂	贵州省安顺市西秀区东关红村	25kg/桶, 水性面漆	邦涂王	2021-07-07	低温稳定性(3次循环), 对比率(白色和浅色), 耐碱性(24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)], 总铅(Pb)含量(限色漆和腻子), 可溶性重金属含量(限色漆)	合格	/	/	≤80	21	≥0.90	0.94
2	内墙乳胶漆	贵州凯晶建涂实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	水性面漆	凯晶	2021-09-22	低温稳定性(3次循环), 对比率(白色和浅色), 耐碱性(24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)], 总铅(Pb)含量(限色漆和腻子), 可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	46	≥0.90	0.95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量 (VOC)		对比率 (白色和浅色)	
											标准值 (g/L)	实测值 (g/L)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
3	高级内墙漆	贵州国帆涂料有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县青年创业园区19号	20kg/桶, 水性面漆	国帆	2021-06-18	低温稳定性 (3次循环), 对比率 (白色和浅色), 耐碱性 (24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], 总铅 (Pb) 含量 (限色漆和腻子), 可溶性重金属含量 (限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	11	≥0.90	0.94
4	五合一净味内墙面漆	贵州耐尔福顺成建材有限公司	黔南州惠水县经济开发区龙泉项目区	20kg/桶 水性墙面涂料内墙涂料面漆	耐尔福	2021-09-23/20210902301	低温稳定性 (3次循环), 对比率 (白色和浅色), 耐碱性 (24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], 总铅 (Pb) 含量 (限色漆和腻子), 可溶性重金属含量 (限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	33	≥0.90	0.95
5	鲜呼吸健康内墙漆	贵州聚能润达科技材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道办事处长田片区七星村	20kg/桶 水性墙面涂料内墙涂料面漆	齐聚能润达	2021-09-20	低温稳定性 (3次循环), 对比率 (白色和浅色), 耐碱性 (24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], 总铅 (Pb) 含量 (限色漆和腻子), 可溶性重金属含量 (限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	52	≥0.90	0.92

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量 (VOC)		对比率 (白色和浅色)	
											标准值 (g/L)	实测值 (g/L)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
6	工程乳胶漆 (内墙面漆-白色)	贵阳方正涂料有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区花溪养牛工业区	20kg/桶 ZF-6000	正发	2021-09-27/A012/FZ01	低温稳定性 (3次循环), 对比率 (白色和浅色), 耐碱性 (24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], 总铅 (Pb) 含量 (限色漆和腻子), 可溶性重金属含量 (限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	33	≥0.90	0.97
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量 (VOC)		苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和	
											标准值 (g/kg)	实测值 (g/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
7	内墙钢化腻子粉	贵州贵安碳酸钙实业发展有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县产业园区猫营工业园小微石材园内	15kg/袋、一般型 (Y)	图形商标	2021-09-19	干燥时间 (表干), 初期干燥抗裂性 (3h), 打磨性, 粘结强度, 挥发性有机化合物含量 (VOC), 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 游离甲醛, 可溶性重金属	合格	/	/	≤15	未检出 (测试方法检出限: 1g/kg)	≤300	未检出 (测试方法检出限: 4种苯系物总和 50mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量(VOC)		游离甲醛含量	
											标准值(g/L)	实测值(g/L)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
8	邦涂王外墙乳胶漆	安顺市西秀区吉祥坊装饰材料制品厂	贵州省安顺市西秀区东关红村	20kg/桶, 外墙涂料(其他类)	邦涂王	2020-12-28	对比率(白色和浅色),耐水性(96h),耐碱性(48h),耐洗刷性(2000次),低温稳定性,耐沾污性(白色和浅色),%,耐人工气候老化性,VOC含量,甲醛含量,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)],总铅(Pb)含量(限色漆和腻子),可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	37	≤50	22
9	外墙涂料	贵州佳美嘉科技发展有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇	15kg/桶面漆	紫枝花	2021-09-27	对比率(白色和浅色),耐水性(96h),耐碱性(48h),耐洗刷性(2000次),低温稳定性,耐沾污性(白色和浅色),%,耐人工气候老化性,VOC含量,甲醛含量,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)],总铅(Pb)含量(限色漆和腻子),可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	合格	/	/	≤80	94	≤50	2
10	工程乳胶漆(外墙面漆-白色)	贵阳方正涂料有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区花溪养牛工业区	20kg/桶 ZF-8000	正发	2021-04-12/A012/FZ01	对比率(白色和浅色),耐水性(96h),耐碱性(48h),耐洗刷性(2000次),低温稳定性,耐沾污性(白色和浅色),%,耐人工气候老化性,VOC含量,甲醛含量,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)],总铅(Pb)含量(限色漆和腻子),可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	合格	/	/	≤100	75	≤50	7

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											粘结强度		吸水量	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (g/10min)	实测值 (g/10min)
11	外墙专用腻子	贵州贵美丽涂建筑材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇马口村二组	25kg/袋普通型	/	2021-08-08	干燥时间(表干),初期干燥抗裂性(6h),吸水量(g/10min),耐碱性(48h),耐水性(96h),粘结强度,打磨性	合格	/	/	≥0.60	0.64	≤2.0	1.4
12	外墙专用腻子	贵州贝涂美涂料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙桂村七组93号	25kg/袋普通型	/	2021-03-07	干燥时间(表干),初期干燥抗裂性(6h),吸水量(g/10min),耐碱性(48h),耐水性(96h),粘结强度,打磨性	合格	/	/	≥0.60	0.94	≤2.0	1.3
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											低温稳定性(3次循环)		吸水量(2h)	
											标准值	实测值	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
13	真石漆	贵州中亚高科涂料有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村	50kg/桶主涂料外墙型	黔润	2021-09-25/202109255	容器中状态,施工性,干燥时间(表干),初期干燥抗裂性,低温稳定性(3次循环),热贮存稳定性(15d),吸水量(2h)	合格	/	/	不变质	未变质	≤2.0	0.5
14	真石漆	贵州贝涂美涂料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙桂村七组93号	75kg/桶主涂料普通型	/	2021-09-27	容器中状态,施工性,干燥时间(表干),初期干燥抗裂性,低温稳定性(3次循环),热贮存稳定性(15d),吸水量(2h)	合格	/	/	不变质	未变质	≤2.0	0.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											划格试验		铅笔硬度（擦伤）	
											标准值（级）	实测值（级）	标准值	实测值
15	丙烯酸工程漆（黄色）	贵州耐尔福顺成建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县开发区龙泉项目区	20kg/桶 I类A型	耐尔福	2021-09-25	干燥时间,划格试验,级,铅笔硬度（擦伤）,耐水性（8h）,耐热性[（90±2）,3h],不挥发物含量,% ,遮盖力,弯曲试验,光泽(60°)	合格	/	/	≤1	1	≥H	H
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											不挥发物含量		硬度（摆杆）	
											标准值（%）	实测值（%）	标准值	实测值
16	铁红醇酸调和漆	贵阳红润化工有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关工业小区	20kg/桶	红润	2021-09-27/2021090326	光泽（60°）,干燥时间,硬度（摆杆）,遮盖力,不挥发物含量	合格	/	/	≥50	61.5	≥0.2	0.27

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											不挥发物含量		划格试验	
											标准值(%)	实测值(%)	标准值(级)	实测值(级)
17	水性丙烯酸工业漆	贵州裕威环保新材料有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区(龙泉项目区2号厂房)	18kg/桶 II型面漆	裕威	2021-09-17	干燥时间,耐冲击性,光泽(60°),弯曲试验,划格试验(划格间距1mm),铅笔硬度(擦伤),耐水性,耐盐水性(3%NaCl溶液),不挥发物含量	合格	/	/	≥35	35.7	≤1	1
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											不挥发物含量		耐冲击性	
											标准值(%)	实测值(%)	标准值(cm)	实测值(cm)
18	丙烯酸聚氨酯面漆	贵阳红润化工有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关工业小区	20kg/桶	红润	2021-09-27/2021090326	干燥时间,细度,耐冲击性,弯曲性,不挥发物含量,耐磨性500r/500g	合格	/	/	≥60	75.6	50	50

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量 (VOC)		对比率 (白色和浅色)	
											标准值 (g/L)	实测值 (g/L)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
19	草本净味内墙漆	贵州丽涂白涂料有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场园区	20kg/桶, 水性面漆	五鹿	2021-08-17	低温稳定性 (3次循环), 对比率 (白色和浅色), 耐碱性 (24h), 耐洗刷性, 次,VOC含量, 甲醛含量, 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)], 总铅 (Pb) 含量 (限色漆和腻子), 可溶性重金属含量 (限色漆和腻子)	不合格	对比率 (白色和浅色): 0.81	对比率 (白色和浅色): ≥0.90	≤80	70	≥0.90	0.81
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											粘结强度		吸水量	
											标准值 (MPa)	实测值 (MPa)	标准值 (g/10min)	实测值 (g/10min)
20	外墙专用腻子粉	习水县绿洲涂料厂	贵州省遵义市习水县醒民镇钢铁村	14kg/袋, 普通型 (P)	/	2021-09-15	干燥时间 (表干), 初期干燥抗裂性 (6h), 吸水量 (g/10min), 耐碱性 (48h), 耐水性 (96h), 粘结强度, 打磨性	不合格	吸水量: 2.9	吸水量: ≤2.0	≥0.60	0.71	≤2.0	2.9