

张家口市市场监督管理局

张市监函〔2023〕8号

张家口市 2022 年洁净颗粒型煤 市级风险监测检验及监测分析结果通报

各县（区）、各管理区、经开区市场监督管理局，市质检所：

2022 年 10 月至 20 月市局委托张家口市产品质量监督检验所于对洁净型煤产品进行了市级风险监测检验工作，现将结果通报如下：

一、抽查产品和行业概况

1. 此次洁净型煤产品市级风险监测检验工作，主要对张家口市蔚县、宣化区等县区进行了抽查，共抽查 5 个批次产品，检验结果全部合格。

2. 本次抽查涉及产品标准 1 项，GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》，检验方法标准 6 项，GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》、GB/T 3558-2014《煤中氯的测定方法》、GB/T 3058-2008《煤中砷的测定方法》、SN/T 3511-2013《矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则》、GB/T 216-2003《煤中磷的测定方法》。

二、检验结果分析

1. 按生产企业所在区、县统计企业和产品合格率，见表 6。

表 1 按生产企业所在区、县合格率统计表

抽查地市	抽查生产单位数 (个)	合格企业数 (个)	企业抽查合 格率 (%)	抽查样品数 (组)	合格样品数 (组)	抽样合格率 (%)
蔚县	3	3	100.0	3	3	100.0
宣化区	2	2	100.0	2	2	100.0
合计	5	5	100.0	5	5	100.0

2. 按检验项目统计合格率，见表 2。

表 2 按检验项目合格率统计表

序号	检测项目名称	检测批次	合格批次	不合格批次	项目不合格率 (%)
1	氟	5	5	0	0.0
2	氯	5	5	0	0.0
3	砷	5	5	0	0.0
4	汞	5	5	0	0.0
5	磷	5	5	0	0.0

3. 检验数据分析

2022 年洁净型煤抽查检测结果如表 3 所示。

表 3 2021 年洁净型煤抽查检测结果

检测项目	标准要求	实测结果	批次	所占比例 (%)
氟 ($\mu\text{g/g}$)	≤ 200	37~99	0	0
		120~149	3	60
		183~192	2	40
氯 (%)	≤ 0.150	0.008~0.033	5	100.0
砷 ($\mu\text{g/g}$)	≤ 20	2~7	5	100.0
汞 ($\mu\text{g/g}$)	≤ 0.250	0.017~0.130	4	80
		0.238	1	20
磷 (%)	≤ 0.100	0.008~0.031	5	100.0

本次未发现不合格项目，但氟、汞项目的检测值，均发现有达到或接近标准要求的临界值的情况（氟占 40%，汞占 20%）。

张家口市市场监督管理局

2023 年 1 月 10 日

