

贵州省市场监管局2022年流通领域服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	牛仔褲/短褲	黔西市徐燕丽服装店	黔西市莲城街道文化路新界步行街杜鹃花酒店旁	MOST	广州漠士服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	检样:175/78A 备样:170/76A	—/货号:C104204003	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	棉 88.7 聚酯纤维 10.5 氨纶 0.8 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):持久性标签标称: 棉 98氨纶 2(GB/T 29862-2013)	
2	T恤/POLO	黔西市徐燕丽服装店	黔西市莲城街道文化路新界步行街杜鹃花酒店旁	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区五星路747号	检样:170/88A 备样:165/84A	一/货号:检样:C205106073 备样:C205106073	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
3	T恤/短袖圆领	黔西市徐燕丽服装店	黔西市莲城街道文化路新界步行街杜鹃花酒店旁	MOST	广州漠士服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	检样:170/84A 备样:165/80A	一/货号:检样:C203106023 备样:C203106023	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
4	男子下装	织金肖红服装店	织金县文腾街道山禾源商都6号楼35+36号商铺	见报告	耐克体育(中国)有限公司(制造商:鹤山天鹰制衣有限公司)	江苏省太仓经济开发区广州西路88号(制造商:中国广东省鹤山市鹤城镇工业园三区)(经销商办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座)	检样:165/72A 备样:165/72A	一/货号:CV1991	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
5	上衣	织金肖红服装店	织金县文腾街道山禾源商都6号楼35+36号商铺	见报告	阿迪达斯体育(中国)有限公司(厂名:苏州工业园区天源服装有限公司)	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园C21号(厂址:江苏省苏州市新区玉山路157号)	检样:175/96A 备样:170/92A	一/检样:HP1433 备样:HP1433	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
6	针织卫衣	织金严海服装店	织金县文腾街道山禾源商都6号楼38号商铺	彪马	彪马(上海)商贸有限公司(委托生产厂:宁波申洲针织有限公司)	上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼(委托生产厂:宁波北仑大港工业城甬江路18号)	检样:180/100A(L) 备样:180/100A(L)	一/检样:货号:53775024 备样:货号:53775024	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	筒喇裤	金沙县紫轩名店	金沙县鼓场街道长安社区区长安路50号	/	深圳丹豹服饰有限公司（制造商:海宁市海昌街道丹豹皮草服装厂）	深圳市南山区南山软件园裙楼二楼东A~61（制造商:海宁金利路22号-2）	检样:165/74A 备样:160/70A	一/检样:货号:C001K20975 备样:货号:C001K20975	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
8	时尚连衣裙	金沙县紫轩名店	金沙县鼓场街道长安社区区长安路50号	/	深圳丹豹服饰有限公司（制造商:海宁市海昌街道丹豹皮草服装厂）	深圳市南山区软件园裙楼二楼东A~61（制造商:海宁金利路22号-2）	检样:175/96A 备样:165/88A	一/检样:B003L20040 备样:B003L20040	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
9	休闲连衣裙	金沙县紫轩名店	金沙县鼓场街道长安社区区长安路50号	/	深圳丹豹服饰有限公司（制造商:海宁市海昌街道丹豹皮草服装厂）	深圳市南山区南山软件园裙楼二楼东A~61（制造商:海宁金利路22号-2）	检样:XL170/92A 备样:M160/84A	一/检样:货号:B013L22036 备样:货号:B013L22036	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
10	精品衫(吊牌)	百里杜鹃化天购物广场	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区中街	见报告	深圳市雅格盾服饰有限公司	福田区福华路海花园1103室	检样:120 备样:115	一/货号:21-369	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	粘纤 55.4 聚酯纤维 44.6 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):粘纤 45.7 ±5 聚酯纤维 54.3 ±5 (GB/T 29862-2013)	
11	圆领卫衣(吊牌)	百里杜鹃化天购物广场	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区中街	见报告	苏州市高大胖服装有限公司	江苏省常熟市鸳鸯桥工业园区东方路8号	检样:205/116A 6XL 备样:200/112A 5XL	一/货号:6601	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	粘纤 48.9 聚酯纤维 47.5 氨纶 3.6 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):粘纤 53 ±5 聚酯纤维 40 ±5 氨纶 7 ±3 (GB/T 29862-2013)	
12	茄克(耐久性标签)	百里杜鹃化天购物广场	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区中街	见报告	常熟市沙家浜镇铭发服饰厂	江苏常熟市沙家浜镇三塘	检样:175/92A 备样:170/88A	见报告备注	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
13	牛仔褲	大方县黄泥塘镇亿客隆服装城	贵州省毕节市大方县黄泥塘镇派出所旁	见报告	冠尚制衣厂	邢台市大曹庄农场管理区	检样:34 175/84A 备样:33 175/82A(耐久性标签)	一/货号:检样:3172 备样:3172	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 可分解致癌芳香胺染料[印花里料含印花部位]	未发现不合格	/	/	
14	牛仔褲(水洗产品)(耐久性标签)	大方县黄泥塘镇亿客隆服装城	贵州省毕节市大方县黄泥塘镇派出所旁	见报告	浪峰(石狮)服装有限公司	福建省石狮市共富路西侧服装纺织基地12号A栋	检样:175/80A 备样:175/76A	一/货号:8755	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 可分解致癌芳香胺染料[面料], 可分解致癌芳香胺染料[口袋布含印花部位]	不合格	面料: 酸 碱 变色 4 4 沾色-棉 3 2-3 -涤纶 3-4 3	耐汗渍色牢度(级):变色 ≥3-4(水洗产品)沾色 ≥3(水洗产品)(FZ/T 81006-2017)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	短袖T恤	大方县黄泥塘镇亿客隆服装城	贵州省毕节市大方县黄泥塘镇派出所旁	见报告	上海巴布黎江南织造有限公司	上海市金山区朱泾镇民主1103号	检样:190/104A 备样:175/92A	—/QZ9801	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	锦纶 48.0 粘纤 43.3 氨纶 8.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):标称: 锦纶 33棉 54.5氨纶 7.5天丝 5(GB/T 29862-2013)	
16	T恤	纳雍县衣天下服装店	纳雍县雍熙街道办事处万象商城负一层	WANZICE	江苏王子车服饰有限公司	江苏省常熟市常昆工业园E区	检样:190/104A 备样:190/104A	—/货号:W-22657	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
17	茄克	纳雍县衣天下服装店	纳雍县雍熙街道办事处万象商城负一层	Duloumuq	上海洋博服饰有限公司	上海市青浦区朱家角镇福田路12号2-520室	检样:190/104A 备样:185/100A	—/货号:9518	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
18	T恤	纳雍县衣天下服装店	纳雍县雍熙街道办事处万象商城负一层	见报告	上海布雷服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇徐经村2144号	检样:180/96A 备样:175/92A	—/货号:FT7621#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 50.0 棉 28.8 莱赛尔 18.0 桑蚕丝 3.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):聚酯纤维 51.4 ± 5棉 19.7 ± 5莱赛尔 23.9 ± 5桑蚕丝 5.0 ± 3(GB/T 29862-2013)	
19	长款连衣裙	七星关区妃宣服饰店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路银开商场	U&V	广州尤唯服饰有限公司	广东省广州市荔湾区光复中路254号	检样:M(165/88A) 备样:S(160/84A)	—/款号:U23L1007	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	印花面料基布: 莱赛尔 75.1 聚酯纤维 21.9 聚酯薄膜纤维 3.0 (含粘合剂) 印花面料植绒: 锦纶、聚酯纤维 (含微量其他纤维) 黑色面料: 聚酯纤维 93.2 氨纶 6.8 (加弹部分除外) 里料: 聚酯纤维 100 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料2(标称): 聚酯纤维 100面料1(标称): 聚酯纤维 96 ± 5氨纶 4 ± 3里料: 聚酯纤维 92氨纶 8(GB/T 29862-2013)	
20	短款连衣裙	七星关区妃宣服饰店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路银开商场C区	/	广州尤唯服饰有限公司	广东省广州市荔湾区光复中路254号	检样:L(165/88A) 备样:M(160/84A)	—/款号:U22L2068	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料面层: 聚酯纤维 100 面料底层: 聚酯纤维 91.9 氨纶 8.1(含粘合剂) 里料: 聚酯纤维 100 (结合公定回潮率含量)面料含印花部位: 6.9里料: 9.1	纤维含量(%) pH值:面料聚酯纤维 100里料: 聚酯纤维 88.5氨纶 11.5(GB/T 29862-2013)4.0 ~ 8.5(GB 18401-2010 B类)	
21	T恤	七星关区爱伦渡服装店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路银开商场D-2号	KATIANPAI 卡天派	广州卡天派服装有限公司	广州市环市西路158号壹马服装广场九楼9F668室 (生产基地:广州市番禺区大石石北工业园)	检样:190/104A 备样:190/104A	—/货号:KY2630	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	T恤	毕节金海湖新区唱唱服装店	贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处金海商业街	/	常熟市虞山镇莫城中矿制衣厂	常熟市莫城工业园燕泾路158号	检样:XL 备样:M	一/货号:T6058	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
23	针织T恤	毕节金海湖新区唱唱服装店	贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处金海商业街	/	中山市堡利时服饰有限公司(华林生技股份有限公司)	广东省中山市沙溪镇隆兴中路83号	检样:175/92A 备样:170/88A	一/款号:90165#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
24	牛仔褲	毕节金海湖新区唱唱服装店	贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处金海商业街	见报告	上海圣洛朗服饰有限公司	上海市金山区朱泾镇万联2005号102室	检样:170/76A 备样:170/76A	一/货号:1730	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 42.9 聚酯纤维 31.0 粘纤 24.8 氨纶 1.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):标称:棉 42聚酯纤维 30雅赛尔 26氨纶 2(GB/T 29862-2013)	
25	牛仔大版褲	威宁县李么运男装店	威宁县六桥街道向阳路	见报告	上海富典服饰有限公司	上海市嘉定区宝安公路2889号2幢A4069室	检样:175/78A 备样:170/74A	一/货号:2KX801859	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
26	薄夾克	威宁县李么运男装店	威宁县六桥街道向阳路	见报告	上海富典服饰有限公司	上海市嘉定区宝安公路2889号2幢A4069室	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:2JS102213	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
27	短袖T恤	威宁县李么运男装店	威宁县六桥街道向阳路	见报告	上海富典服饰有限公司	上海市嘉定区宝安公路2889号2幢A4069室	检样:180/96A 备样:170/88A	一/编号:2DY208020	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
28	男圆领T恤	赫章耀承服饰	赫章县双河街道前河路	大创	东莞市光速服饰有限公司	东莞市虎门镇路东社区新安大路31号A栋二楼A	见报告备注	一/款号:5847	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
29	商务茄克	赫章耀承服饰	赫章县双河街道前河路	百天奴	江苏百天奴服饰有限公司	江苏常熟市沙家浜镇常昆工业园E区	见报告备注	一/货号:21061	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
30	牛仔褲	赫章刘振新服装店	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	/	广东名鼠股份有限公司	广东省普宁市流沙中河开发区(名鼠工业园)	检样:175/80A(31) 备样:170/74A(29)	一/货号:B1913	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 88.4 聚酯纤维 10.2 氨纶 1.4 (配料除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):棉 96±5聚酯纤维 2±3氨纶 2±3(实际含量不得为0)(配料除外)(GB/T 29862-2013)	
31	半裙12B波01系列	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办事处胜境大道旁	/	上海丝绸集团品牌发展有限公司	上海四川北路1666号17F	检样:S 155/62A 备样:S 155/62A	一/款号:121100F682 65101	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	裙子1A01系列	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	/	上海丝绸集团品牌发展有限公司	上海四川北路1666号17F	检样:S155/62A 备样:S155/62A	一/款号:119110C62511151	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
33	女裤9B波01系列	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	/	上海丝绸集团品牌发展有限公司	上海四川北路1666号17F	检样:S155/62A 备样:S155/62A	一/款号:119410C51014051	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
34	T恤6C波01系列	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	奥莉薇	上海丝绸集团品牌发展有限公司	上海四川北路1666号17F	检样:XS150/76A 备样:XS150/76A	一/款号:121310VT3062260	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
35	上衣	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	KBNE	杭州伊美源实业有限公司 (生产者:浙江禾润实业有限公司)	浙江省杭州市拱墅区华丰路1号 (生产者:浙江省嘉兴市濮院镇桐星大道808号2幢)	检样:160/84A(M) 备样:150/76A(XS)	一/款号:320811312	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
36	连衣裙	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	KBNE	杭州伊美源实业有限公司 (生产商:浙江禾润实业有限公司)	浙江省杭州市拱墅区华丰路1号 (生产商:浙江省嘉兴桐乡市濮院镇桐星大道808号2幢)	检样:160/84A(M) 备样:155/80A(S)	一/款号:320515120	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 粘纤 63.3 聚酯纤维 36.7 里料: 聚酯纤维 100 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料: 粘纤 55.0 聚酯纤维 20.3 锦纶 24.7 里料: 聚酯纤维 100 (GB/T 29862-2013)	
37	上衣	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	KBNE	杭州伊美源实业有限公司 (生产商:浙江禾润实业有限公司)	浙江省杭州市拱墅区华丰路1号 (生产商:浙江省嘉兴桐乡市濮院镇桐星大道808号2幢)	检样:160/84A(M) 备样:155/80A(S)	一/款号:320331303	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
38	精品休闲女裤	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	/	郑州市庄仪服饰有限公司	郑州市世贸银座10楼1006-1007室	检样:165/73A 备样:160/70A	一/款号:7709 黑色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	不合格	变色 4 沾色 -粘纤 3-4 -锦纶 2-3	耐水色牢度(级):变色 ≥3 沾色 ≥3 (GB 18401-2010 B类)	
39	阔腿裤	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	倾城堡羅	石狮市九都服饰有限公司	石狮市宝盖科技园	检样:29 备样:28	一/货号:A8810	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
40	鱼尾裤	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	/	广州裤美服装设计(制造)有限公司(沈阳市鹏利制衣厂)	广州市海珠区逸景西路珠江国际纺织城2101室	检样:165/70A 备样:165/70A	一/款号:2578-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	休闲茄克	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	FEIZHOULANG飞洲狼	台州市椒江冠驰制衣厂	椒江三甲大道312号	检样:180/96A 备样:185/100A	一/款号:2201	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 锦纶 83.2 氨纶 16.8 (贴衬除外) 身里料: 聚酯纤维 100 袖里料: 聚酯纤维 100 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料(耐久性标签标称): 聚酯纤维 100里布(耐久性标签标称): 聚酯纤维 100里布(耐久性标签标称): 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
42	休闲茄克	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	FEIZHOULANG飞洲狼	台州市椒江冠驰制衣厂	椒江三甲大道312号	检样:190/104A 备样:185/100A	一/款号:2128	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
43	短袖T恤	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	/	江苏王子车服饰有限公司	江苏省常熟市常昆工业园E区	检样:180/100 备样:180/100	一/货号:W22133	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
44	针织T恤	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	/	中山堡利时服饰有限公司	中山市沙溪镇隆兴中路83号	检样:190/104A(3XL) 备样:190/104A(3XL)	一/款号:51061#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	棉 76.8 莱赛尔 23.2 (采用显微镜方法的含量)	纤维含量(%):棉 68 ±5莱赛尔 32 ±5(GB/T 29862-2013)	
45	休闲衬衣	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	/	苏州迪枫服饰有限公司	江苏省常熟市海虞镇福山工业园	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:9715	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
46	休闲衬衫	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	丛林狼	广东丛林狼服饰有限公司	中国·普宁国际服装城A街001-005号(生产基地:普宁市流沙南街道东埔工业区二号路东2号)	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:21533#-灰色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
47	T恤	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	见报告	常熟市虞山镇莫城绅真社鹏制衣厂	常熟市虞山镇莫城长瑞村	检样:190/104A 备样:180/96A	一/货号:Y03	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	粘纤 60.5 聚酯纤维 38.3 氨纶 1.2 (装饰部分除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):棉 65 聚酯纤维 31氨纶 4(GB/T 29862-2013)	
48	卫衣	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	法派图	常熟市虞山镇莫城绅真社鹏制衣厂	常熟市虞山镇莫城长瑞村	检样:190/104A 备样:185/100A	一/货号:2702	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	休闲裤	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	见报告	上海湖虹服饰有限公司	上海市浦东新区滨海旅游度假区滨海路6号19幢19室	检样:180/90A 备样:180/90A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
50	茄克	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	/	苏州金苹皇服饰有限公司	常熟市支塘镇窑镇	检样:190/104A 备样:175/92A	一/货号:21W02	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
51	休闲裤	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	成功豹	福建省莆田市涵江区鑫隆服装厂	福建省莆田市涵江区国欢镇南林	检样:32 备样:31	一/货号:501	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
52	高弹小脚裤 砖红M	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	肇庆市端州区威达制衣有限公司	广东省肇庆市端州区黄岗河旁南路东侧河旁综合大楼	检样:160/70A(M) 备样:160/70A(M)	一/货号:WD22S34015	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
53	棉弹圆图短袖T恤蜡黄	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	检样:160/84A(M) 备样:155/80A(S)	一/款号:YFG22S34001	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
54	运动圆领T恤 绿色	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134室	检样:175/96A(L) 备样:175/96A(L)	一/货号:YSB22S23TX039	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
55	丝滑素色衬衫黑色	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134室	检样:185/104A(XL) 备样:185/104A(XL)	一/货号:YSB22S23CS089	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
56	针织T恤衫	惠水县涓涓花服装店	惠水县和平镇惠兴路(金惠大厦门面)	见报告	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江区万道路金泰金运楼	检样:180/96A 备样:165/84A	一/货号:1381023	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	牛仔裤(水洗产品)	惠水县涓涓花服装店	惠水县和平镇惠兴路(金惠大厦门面)	(图片)	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:185/92B 备样:175/78A	—/货号:0921101053	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 67.6 聚酯纤维 31.1 氨纶 1.3 (含微量其他纤维) (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):棉 54 聚酯纤维 31 粘纤 13 氨纶 2(GB/T 29862-2013)	
58	牛仔裤	长顺县勇勇男装店	贵州省黔南州长顺县长寨街道和平西路顺馨花园B栋1层7号门面	见报告	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:180/86A 备样:175/84A	—/货号:5522181320-100	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
59	T恤衫	长顺县勇勇男装店	贵州省黔南州长顺县长寨街道和平西路顺馨花园B栋1层7号门面	见报告	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:185/100A 备样:165/84A	—/货号:8222218621-020	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
60	针织短袖T恤衫	罗甸县乔丹服装专卖店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路29号(石尚勇门面)	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国厦门同安工业集中区二环南路333号	检样:165/84A 备样:160/80A	—/货号:ETS23221710-5	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
61	短袖T恤	罗甸县枫尚服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路(陈建军家一楼)	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:185/100A(54) 备样:190/104A(56)	—/货号:6442T22455	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
62	牛仔长裤	罗甸县枫尚服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路(陈建军家一楼)	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:180/96B(36) 备样:180/88B(34)	—/货号:6441K22333	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
63	T恤	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	/	深圳马堡尼服饰有限公司	深圳市罗湖区黄贝路中山花园大厦1栋406A室	检样:175/50 备样:175/50	—/货号:MA22322	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
64	T恤2	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	江阴市梓恒纺织科技有限公司	江阴市临港街道海港路	检样:165/88A 备样:160/84A	—/货号:梓H-2213*3/21贵	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
65	时装裤2	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	武汉市黄陂区慧孜纺织商行	武汉市黄陂区盘龙城佳海工业城	检样:165/74A 备样:160/70(A)	一/货号:霓WS-22156*3/23 贵	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
66	小衫2	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	武汉康利莱服饰有限公司	武汉市江汉区大夹街服装批发市场	检样:185/104A 备样:180/100A	一/货号:康LL-88A49*4/13 贵	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	主面料: 粘纤 76.1 锦纶 23.9 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):粘胶纤维 75涤纶 25(GB/T 29862-2013)	
67	男式T恤	凯里元贸服装店	凯里市九方购物中心L1层L111、L112、L113号铺	GAP	盖璞(上海)商业有限公司(被委托方:无锡市金茂对外贸易有限公司)	上海市静安区南京西路863号三层	检样:185/104A 备样:175/92A	一/款号:451047	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
68	男式休闲裤	凯里元贸服装店	凯里市九方购物中心L1层L111、L112、L113号铺	GAP	盖璞(上海)商业有限公司被委托方:迪尚品牌时装有限公司	上海市静安区南京西路863号三层	检样:175/80A 备样:175/72A	一/款号:911065	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
69	男式卫衣	凯里元贸服装店	凯里市九方购物中心L1层L111、L112、L113号铺	GAP	盖璞(上海)商业有限公司	上海市静安区南京西路863号三层	检样:175/88A 备样:170/84A	一/款号:448325	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
70	男式套头衫	凯里胜银服装店	凯里市九方购物中心1层110号铺	见报告	威富服饰(中国)有限公司	江苏省昆山市张浦镇建德路390号	检样:175/96A 备样:170/92A	一/款号:DK006911B LK1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
71	男式长裤	凯里胜银服装店	凯里市九方购物中心1层110号铺	见报告	威富服饰(中国)有限公司	江苏省昆山市张浦镇建德路390号	检样:180/86A 备样:175/82A	一/款号:DK010110M GR1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
72	男式卫衣	凯里胜银服装店	凯里市九方购物中心1层110号铺	见报告	威富服饰(中国)有限公司	江苏省昆山市张浦镇建德路390号	检样:180/100A 备样:175/96A	一/款号:DK010124C 331	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
73	圆领短袖T恤	袁亚娜(个体工商户)	凯里市大十字地下商业街西路89-91号	/	杭州凌志服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区新街镇盛中村	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款号:PB5070R1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
74	POLO短袖T恤	袁亚娜(个体工商户)	凯里市大十字地下商业街西路89-91号	/	杭州凌志服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区新街镇盛中村	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款号:PB5053C3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
75	牛仔长裤	袁亚娜(个体工商户)	凯里市大十字地下商业街西路89-91号	/	杭州凌志服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区新街镇盛中村	检样:160/74A 备样:160/72A	一/款号:PA1008H9	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
76	T恤	凯里市杨鹏服装店	凯里市凯里九方购物中心L2层L225-L226号铺	/	浙江致知服饰有限公司	浙江省德清县武康镇长虹中街188号	检样:160/84A 备样:155/80A	—/款号:20516135	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
77	半裙	凯里市杨鹏服装店	凯里市凯里九方购物中心L2层L225-L226号铺	/	浙江致知服饰有限公司	浙江省德清县武康镇长虹中街188号	检样:160/64A 备样:155/60A	—/款号:20813589	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
78	精品男衫	贵州省台江县鲜润发超市有限责任公司	贵州省黔东南州台江县萃文街道桃源路扶贫小区4-5楼	/	上海宾欧服饰有限公司	上海市奉贤区新四平公路468弄1幢(营销地址:常熟市招商城服饰广场387-388号)	检样:185/100A 备样:180/96A	—/货号:1697	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
79	T恤	柒牌男装	剑河县革东镇博物馆1号门面	柒牌	柒牌中式立领服饰有限公司	福建省厦门市思明区宜兰路11号	检样:175/92A 备样:175/92A	—/货号:M22T73360/59	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
80	T恤衫	施秉县凯施宇轩服装店	施秉县城关镇步行街	BUSEN	浙江步森服饰股份有限公司	浙江省诸暨市枫桥步森大道419号	检样:165/84A 备样:160/80A	—/货号:16251072	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
81	休闲T恤	镇远县超惠服饰店	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇联合街	豪邦奴	上海佑旭服饰有限公司	上海市金山区朱泾镇惠农村万年4048号1幢106D	检样:185/100A 备样:175/92A	—/货号:3215	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
82	短袖圆领T恤	岑巩县衣聚汇服装批发城	贵州省黔东南州岑巩县舞水街道龙翼天街F1号门面	/	深圳马堡尼服饰有限公司	深圳市罗湖区黄贝路中山花园大厦1栋406A室	检样:190/104A 备样:180/96A	—/款号:MA22310	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
83	休闲裤/短裤	三穗县漠士男装店	三穗县八弓镇佳誉城市广场一层1-28号	MOST漠士	广州漠士服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	检样:170/74A 备样:165/72A	—/C104205003	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 100	纤维含量(%):棉 97 氨纶 3(GB/T 29862-2013)	
84	梭织短袖运动衫	天柱县刘勇服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城街道中心市场B栋10号	李宁	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:170/88A 备样:165/84A	—/款号:ATSS417-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
85	休闲T恤	锦屏县大众服装女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇三江路	MENOUR	广东名鳄服饰实业有限公司	广东省普宁市东埔开发区名鳄工业园	检样:185/100A 备样:170/88A	—/货号:2249	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	再生纤维素纤维 54.7 棉 23.8 聚酯纤维 21.5 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):再生纤维 54.4棉 22.2聚酯纤维 23.4(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
86	T恤	黎平县衣润佳服装批发城	黎平县德凤街道平街富华购物中心商场一楼门面	KARNESIGA卡尼世家	上海金拓服饰有限公司	上海市金山区朱泾镇4050号	检样:175/92A 备样:175/92A	—/货号:8852	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
87	T恤	黎平县衣润佳服装批发城	黎平县德凤街道平街富华购物中心商场一楼门面	见报告	杭州猴王服饰有限公司	杭州市西湖区龙坞镇长埭村	检样:175/92A 备样:170/88A	—/款号:7346	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
88	t简约百搭字母印花短袖T恤	从江县香密闺秀内衣店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇俞家湾39号	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	检样:170/95 备样:165/90	—/款号:2211008	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
89	衬衫	榕江县衣广汇服装批发部	榕江县古州中路27号(原县电影公司)	GEREPOLU 阁林保罗	北京阁林保罗服饰	北京市大兴区南小街二村新开路6-17号	检样:185/100A 备样:180/96A	—/货号:3168-3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
90	T恤	丹寨县柴雪辉服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇兴泉路	见报告	深圳市雅格盾服饰有限公司	福田区福华路京海花园1103室	检样:180/52 备样:170/48	—/货号:505261	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
91	T恤衫	雷山县帝牌男装	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路A-2-3	帝牌	帝牌(中国)有限公司	石狮市香江路大帝集团总部大楼	检样:170/88A 备样:165/84A	—/货号:61902	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
92	休闲衬衫	麻江县杏山街道大湃熊男装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾中路红中超市楼下	DaPaiXiong	名岸(上海)实业有限公司	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄110号	检样:190/104A 备样:185/100A	—/货号:P2202	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
93	针织T恤衫	红花岗区亮蓉群服装店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义吾悦广场第二层2020/2021号商铺	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:175/92A 备样:170/88A	—/货号:22XTX3211Y	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
94	休闲衬衫	红花岗区亮蓉群服装店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义吾悦广场第二层2020/2021号商铺	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:175/88A 备样:170/84A	一/货号:22XXC0052S	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
95	翻领短袖T恤	红花岗区远利服装经营部	贵州省遵义市红花岗区中华南路99号1楼1号	HXTIDE	湖南狐轩服饰有限公司	株洲市芦淞区董服二路155号新芦淞(白关)国际服饰产业园创业园6栋6层	检样:180/92A 备样:170/84A	一/款号:V02201-H5156-黑色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
96	圆领短袖T恤	红花岗区远利服装经营部	贵州省遵义市红花岗区中华南路99号1楼1号	HXTIDE	湖南狐轩服饰有限公司	株洲市芦淞区董服二路155号新芦淞(白关)国际服饰产业园创业园6栋6层	检样:180/92A 备样:175/88A	一/款号:V02810-H3729-黑色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
97	水洗牛仔九分裤	红花岗区远利服装经营部	贵州省遵义市红花岗区中华南路99号1楼1号	HXTIDE	湖南狐轩服饰有限公司	株洲市芦淞区董服二路155号新芦淞(白关)国际服饰产业园创业园6栋6层	检样:185/86A 备样:185/86A	一/款号:V00166-2258-蓝色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
98	T恤	红花岗区艾诺丝雅诗服饰店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义新城吾悦广场第一层1030号商铺	/	浙江致知服饰有限公司	浙江省德清县武康镇长虹中街188号	检样:155/80A 备样:155/80A	一/款号:20426136	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
99	连衣裙	红花岗区艾诺丝雅诗服饰店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义新城吾悦广场第一层1030号商铺	/	浙江致知服饰有限公司	浙江省德清县武康镇长虹中街188号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:20729013	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
100	牛仔褲	红花岗区艾诺丝雅诗服饰店	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路遵义新城吾悦广场第一层1030号商铺	/	浙江致知服饰有限公司	浙江省德清县武康镇长虹中街188号	检样:155/60A 备样:155/60A	一/款号:20423202	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
101	风衣	红花岗区音裳服饰店	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1038、1039号商铺	in.sunday	迅上（广州）商贸有限公司	广州市白云区联合路2号3018	检 样:160/84A 备 样:160/84A	一/款 号:23216011	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	
102	长袖衬衣	红花岗区音裳服饰店	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1038、1039号商铺	in.sunday	迅上（广州）商贸有限公司	广州市白云区联和路2号3018	检 样:160/84A 备 样:160/84A	一/款 号:23213016	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	不合格	棉 60.8 粘纤 39.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料(耐久性标签标称):棉 50 ± 5人棉 50 ± 5(GB/T 29862-2013)	
103	套头印花T恤	汇川区米西卡服饰店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场322、323324、325号门面	MISHKA	上海烁势文化传播有限公司	上海市静安区海防路555号21号楼	检 样:165/84A 备 样:165/84A	一/款 号 :M21100062 M99	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	
104	满印牛仔衬衫	汇川区米西卡服饰店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场322、323324、325号门面	MISHKA	上海烁势文化传播有限公司	上海市静安区海防路555号21号楼	检 样:175/92A 备 样:175/92A	一/款 号 :M21100213 M31	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	
105	圆领长袖T恤	汇川区米西卡服饰店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场322、323324、325号门面	MISHKA	上海烁势文化传播有限公司	上海市静安区海防路555号21号楼	检 样:165/84A 备 样:165/84A	一/款 号 :M21100015 M99	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	
106	针织短袖T恤衫	贵州遵亨斯体育用品有限公司	贵州省遵义市汇川区大连路街道昆明路唯一国际亨特城市广场204-205,224-225	SKECHERS 斯凯奇	广州市斯凯奇商业有限公司	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼	检 样:170/88A 备 样:165/84A	一/款 号:L122U200	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	
107	针织上衣	汇川区迪赛尼斯服装店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场254号门面	/	浙江纳雅服饰有限公司	中国·浙江杭州市余杭经济技术开发区新洲路822号	检 样:160/84A 备 样:155/80A	一/货号 :D22217D96 35	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
108	上衣	汇川区迪赛尼斯服装店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场254号门面	/	浙江纳雅服饰有限公司	杭州市余杭经济技术开发区新洲路822号	检样:165/88A 备样:155/80A	一/货号 :D22315D1076	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
109	连衣裙	汇川区迪赛尼斯服装店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场254号门面	/	浙江纳雅服饰有限公司	中国·浙江杭州市余杭经济技术开发区新洲路822号	检样:170/92A 备样:155/80A	一/货号 :D22218S9717	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
110	短袖T恤	汇川区兴振服装店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场258号商铺	/	非凡探索(天津)户外用品有限公司	天津市滨海新区中新生态城生态建设公寓9-2-237 (联系地址:北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号)	检样:170/92A 备样:165/88A	一/款号 :DAJK80047-G01X	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
111	短袖T恤	汇川区兴振服装店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场258号商铺	见报告	非凡探索(天津)户外用品有限公司	天津市滨海新区中新生态城生态建设公寓9-2-237	检样:180/100A 备样:175/96A	一/款号 :DAJK80007-G73X	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
112	棉外套	安顺市平坝区利美服装经营部	安顺市平坝区鼓楼街道中山中路宝捷黔中一号1-1-33号	IEF 爱依服	于都县植林信融服饰有限公司	江西省赣州市于都县贡江镇植林工业园工业大道北侧、芦山路西侧16号	检样:160/84A(F) 备样:160/84A(F)	一/款号:3609A-B39420-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
113	牛仔窄脚裤	安顺市平坝区利美服装经营部	安顺市平坝区鼓楼街道中山中路宝捷黔中一号1-1-33号	IEF 爱依服	东莞启昊服饰有限公司	东莞市麻涌镇新基村新基工业区奇声工业园内D栋三楼	检样:170/72A 备样:165/68A	一/款号:3510A-B6788-K9-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 88.2 聚酯纤维 10.6 氨纶 1.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料:棉 94 ±5 聚酯纤维 4 ±3 氨纶 2 ±3(实际含量不得为0)(GB/T 29862-2013)	
114	印花短袖T恤	安顺市西秀区秀娟服饰店	安顺市西秀区东街街道中环百货2F-19号铺	---	广州市漾点服饰有限公司	广东省广州市番禺区南村镇南草堂村鹤溪路2号誉城同创汇2栋	检样:160/84A 备样:160/84A	一/款号 :2C206C0402	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	棉 93.7 氨纶 6.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):棉 100(GB/T 29862-2013)	
115	POLO领小衫	安顺市西秀区秀娟服饰店	安顺市西秀区东街街道中环百货2F-19号铺	/	广州市漾点服饰有限公司	广东省广州市番禺区南村镇南草堂村鹤溪路2号誉城同创汇2栋	检样:160/84A 备样:160/84A	一/款号 :2C205A0201	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
116	针织上衣	西秀区笑如服装店	安顺市西秀区东街街道中环百货二楼	见报告	温州市杰茜莱服饰有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道委桥工业园中汇路428号	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号 :S224101063	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
117	针织上衣	西秀区笑如服装店	安顺市西秀区东街街道中环百货二楼	见报告	温州市杰茜莱服饰有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄桥工业园中汇路428号	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号:S225101118	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
118	男反领T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	大创	东莞市光速服饰有限公司	东莞市虎门镇路东社区新安大路31号A栋二楼A	检样:M 170/88A 备样:M 170/88A	一/款号:8392	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
119	男翻领中老年T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	帝洛士	东莞市奈克思顿服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇路东社区新安中路31号	检样:L 175/92A 备样:L 175/92A	一/款号:D63	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
120	男圆领T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	帝洛士	东莞市奈克思顿服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇路东社区新安中路31号	检样:M 170/88A 备样:M 170/88A	一/款号:90351	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
121	牛仔褲	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市汇美时尚集团股份有限公司	广州市海珠区工业大道南大干围路38号南华西第五工业区13号楼第三层	检样:165/74A 备样:165/72A	一/款号:18225741	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
122	针织上衣	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市汇美时尚集团股份有限公司	广州市海珠区工业大道南大干围路38号南华西第五工业区13号楼第三层	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号:18225594	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
123	针织上衣	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市汇美时尚集团股份有限公司	广州市海珠区工业大道南大干围路38号南华西第五工业区13号楼第三层	检样:160/84A 备样:160/84A	一/款号:18226057	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
124	短袖T恤	普定县江江服装店	普定县穿洞街道中心大道星博国际1号商铺	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:8422T21608	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
125	休闲长裤	普定县江江服装店	普定县穿洞街道中心大道星博国际1号商铺	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:180/86A 备样:175/82A	一/款号:6441K12039	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
126	T恤	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	广东兴邦实业有限公司	东莞市万江街道金泰社区万通路金运楼205室	检样:185/104A 备样:180/100A	一/货号:9091	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
127	羊毛衫	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	见报告	上海撒迪服饰有限公司（生产厂:桐乡市锦锋羊毛衫厂）	上海市闵行区元江路5500号第2幢1231室（生产厂:桐乡市振兴东路开发区伍玖号）	检样:180/96A 备样:170/88A	—/货号:2021	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 粘纤 40.9 聚酯纤维 28.9 莱赛尔 16.5 腈纶 13.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):吊牌标称: 超细羊毛 81.8羊绒 18.2(GB/T 29862-2013)	
128	精品男衫	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	(图片)	上海宾盾服饰有限公司	上海市金山区朱泾镇南圩路149号	检样:170/88A 备样:170/88A	—/货号:98-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	粘纤 65.6 锦纶 26.4 氨纶 8.0 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):天丝 7.3锦纶 27氨纶 5棉 60.7(GB/T 29862-2013)	
129	休闲服饰	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	真维狮	广州真维狮服饰有限公司	广东省惠州市博罗县园洲镇工业区	检样:3XL 备样:XXL	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
130	精品男装	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	见报告	上海天天服饰有限公司	上海浦东区鑫鑫工业园	检样:170/88A 备样:165/84A	—/货号:6616	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
131	精品男装	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	见报告	上海天天服饰有限公司	上海浦东区鑫鑫工业园	检样:185/100A 备样:170/88A	—/货号:1819	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
132	R撞色边衬衫连衣裙 220408XA	王超(个体工商户)	贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道滨河路138-4号门面	见报告	广州言幻管理咨询有限公司	广州番禺区大石街石北工业路金河产业园C栋4楼	检样:160/84A 备样:160/84A	—/款号:R003922	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
133	R全印小熊卡通短袖T恤 220415A	王超(个体工商户)	贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道滨河路138-4号门面	见报告	广州言幻管理咨询有限公司	广州番禺区大石街石北工业路金河产业园C栋4楼	检样:160/84A 备样:160/84A	—/款号:R033422	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
134	R条纹拼色POLO领短袖上衣 220527A	王超(个体工商户)	贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道滨河路138-4号门面	见报告	广州言幻管理咨询有限公司	广州番禺区大石街石北工业路金河产业园C栋4楼	检样:165/88A 备样:160/84A	—/款号:R002092	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 粘纤 62.8 聚酯纤维 29.8 氨纶 7.4 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):棉 94.7氨纶 5.3(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
135	连衣裙	紫云县珞炫女装店	贵州省紫云自治县鑫都广场6-1-12	MR&ER	杭州宇裳服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿兴路376号	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号 :R2B91421	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
136	牛仔褲(水洗产品)	紫云县珞炫女装店	贵州省紫云自治县鑫都广场6-1-12	MR&ER	杭州宇裳服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿兴路376号	检样:165/72A 备样:160/68A	一/款号 :R2C70662	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 8.8	pH值:4.0~8.5(GB 18401-2010 B类)	
137	针织衫	望谟县万家福女装店	望谟县王母街道金鼎御府	HAO YING 皓滢	东莞市皓瑞服饰有限公司	东莞市大朗镇朗东路175-179号	检样:110cm(4XL) 备样:105cm(3XL)	一/款号:HY-93291	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 莱赛尔 84.9 锦纶 9.7 聚酯薄膜纤维 5.4 (罗纹除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):莱赛尔纤维 92.9 ± 5 锦纶 4.3 ± 3 聚酯薄膜纤维 2.8 ± 3(实际含量不得为0)(罗纹除外)(GB/T 29862-2013)	
138	针织T恤衫	望谟县万家福女装店	望谟县王母街道金鼎御府	DI · WEISI	中山市帝维斯服饰有限公司	中山市沙溪镇象角村象兴三路2号	检样:175/92A 备样:165/84A	一/款号:D3330#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
139	T恤衫	册亨县爱登堡服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳广小区振兴路(建行门面)	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建·石狮灵秀镇外西环南路爱登堡工业园	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:69118085	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
140	T恤衫	册亨县爱登堡服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳广小区振兴路(建行门面)	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建·石狮灵秀镇外西环南路爱登堡工业园	检样:170/88A 备样:165/84A	一/货号:C222081147	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
141	男T恤	安龙县快鱼服饰店	安龙县栖凤街道办事处合力超市内	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:175/92A 备样:175/92A	一/款号:12T1177	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
142	女休闲T恤	安龙县快鱼服饰店	安龙县栖凤街道办事处合力超市内	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:160/84A 备样:160/84A	一/款号:12T5302	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
143	T恤	安龙县雅仕服装店	安龙县招堤街道办事处顺城街42号	法地罗	杭州法地罗科技有限公司	杭州市滨江区长河街道滨和路1174号	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:F1XTX399CE	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
144	T恤	安龙县雅仕服装店	安龙县招堤街道办事处顺城街42号	法地罗	杭州法地罗科技有限公司	杭州市滨江区长河街道滨和路1174号	检样:175/92A 备样:165/84A	一/货号:F1XTX131CD	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
145	针织衫	贞丰县朵以服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街4号	朵以	广州市朵以服饰有限公司	广东省广州市荔湾区西村西增路63号A7栋	检样:165/84A 备样:160/80A	一/货号:37DX343017	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
146	连衣裙	贞丰县朵以服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街4号	朵以	广州市朵以服饰有限公司	广东省广州市荔湾区西村西增路63号A7栋	检样:170/88A 备样:160/80A	一/货号:36DX843013	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
147	A字裙	贞丰县朵以服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街4号	朵以	广州市朵以服饰有限公司	广东省广州市荔湾区西村西增路63号A7栋	检样:165/70A 备样:160/66A	一/货号:37DX625093	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
148	休闲裤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	成功豹	福建省莆田市涵江区鑫隆服装厂	福建省莆田市涵江区国欢镇南林	检样:36 备样:35	一/货号:505	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 粘纤 56.5 锦纶 26.7 氨纶 10.8 聚酯纤维 6.0 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):标称: 粘胶 50 ±5 锦纶 37 ±5 氨纶 7 ±3 涤纶 6 ±3 (GB/T 29862-2013)	
149	水洗牛仔褲	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	广州市红苹果服饰有限公司	广州市白云区机场路1618-2号维也纳国际酒店五楼B座	检样:180/78A 备样:175/74A	一/货号:M83528-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 36.5 再生纤维素纤维32.8 棉 30.0 氨纶 0.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):耐久性标签标称: 聚酯纤维 35 ±5 再生纤维素纤维 40 ±5 棉 24.5 ±5 氨纶 0.5 ±3 (实际含量不得为0) (GB/T 29862-2013)	
150	休闲女裤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	广州志同工匠服装有限公司	广州市番禺区迎宾路塘西科技工业园A区	检样:160/66A 备样:155/62A	一/款号:29631	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
151	圆领短袖T恤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	中山市霞湖世家服饰有限公司	中山市沙溪镇隆兴工业区霞湖世家工业园	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款号:GTBC7107	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
152	休闲茄克	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展一楼	MABO馬帛	上海欧塞德斯服饰有限公司(马帛服饰(中国)有限公司)	上海市金山区漕泾镇沙积4480号	检样:54 备样:52	一/货号:1837	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
153	短裤	汇川区兴振服装店	贵州省遵义市汇川区昆明路遵义唯一国际亨特城市广场258号商铺	见报告	非凡探索(天津)户外用品有限公司	天津市滨海新区中新生态城生态建设公寓9-2-237	检样:180/88A 备样:170/80A	一/款号 :DAMK80096-G01H	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
154	短袖T恤	都匀劲浪体育用品有限公司	都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1层1F-A号1006号	见报告	彪马(上海)商贸有限公司(委托生产厂:佛山市顺德区溢天服装实业有限公司)	上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼(委托生产厂:佛山市顺德区勒流镇富安工业区富安工业大道19号之一)	检样:160/84A(M) 备样:155/80A(S)	一/货号:53764274	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
155	短袖T恤	都匀劲浪体育用品有限公司	都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1层1F-A号1006号	见报告	彪马(上海)商贸有限公司(委托生产厂:江苏东洲服装有限公司)	上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼(委托生产厂:泗阳县经济开发区美河南路88号)	检样:175/96A(M) 备样:170/92A(S)	一/货号:53779501	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
156	针织长裤	都匀劲浪体育用品有限公司	都匀市斗篷山路227号都匀万达广场1层1F-A号1006号	见报告	彪马(上海)商贸有限公司(委托生产厂:江苏东洲服装有限公司)	上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼(委托生产厂:泗阳县经济开发区黄河南路88号)	检样:180/78A 备样:180/78A	一/货号:53953401	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
157	针织衫	三都县朵朵女装专卖店	三都县帝都广场中华步行街第八号、第九号门面	/	广州市朵以服饰有限公司	广东省广州市荔湾区西村西增路63号A7栋	检样:160/80A 备样:155/76A	一/货号 :37DX343085	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
158	牛仔长裤	三都县朵朵女装专卖店	三都县帝都广场中华步行街第八号、第九号门面	/	广州市朵以服饰有限公司	广东省广州市荔湾区西村西增路63号A7栋	检样:160/66A 备样:155/62A	一/货号 :37DQ226006	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
159	牛仔长裤	三都县猛兽男装店	贵州省黔南州三都县三合街道时代广场1-7号门面	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:185/90A 备样:170/74A	一/货号 :6441K22085	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
160	男短袖针织衫	荔波县玉屏镇安踏体育用品店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江中路11号	安踏	安踏(中国)有限公司	中国福建晋江池店东山工业区	检样:175/92A 备样:170/88A	一/款号 :152228106	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
161	女针织九分裤	荔波县玉屏镇安踏体育用品店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇樟江中路11号	安踏	安踏(中国)有限公司	中国福建晋江池店东山工业区	检样:XL 175/80A 备样:L 170/76A	一/款号:162237322	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
162	商务牛仔长裤	荔波县芭比公子服装店	荔波县玉屏街道樟江中路11号	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:175/82A 备样:175/80A	一/货号:222501002	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
163	T恤衫	刘孟拥(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中华北路盛世峰景5幢一层7号	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建·石狮灵秀镇外西环南路爱登堡工业园	检样:180/96A 备样:180/96A	一/货号:N222081657	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
164	牛仔裤(水洗产品)	刘孟拥(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中华北路盛世峰景5幢一层7号	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	石狮灵秀镇外西环南路爱登堡工业园	检样:180/92B 备样:180/90A	一/货号:C221061057	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料:3.7	pH值:4.0~8.5(GB 18401-2010 B类)	
165	梭织九分裤	独山县独盛服装店	独山县井城街道凯胜商贸城3A1-2号	见报告	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:180/88A 备样:170/80A	一/款号:978229690121	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
166	短袖文化衫	平塘县李宁专卖店	平塘县中央大街15、16栋1层9、10、11号	见报告	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:185/100A 备样:180/96A	一/款号:AHSS739-6	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
167	短袖连衣裙	平塘县微丝度服装店	平塘县金盆街道三天广场1栋13-14号	/	杭州万乐服饰有限公司(制造商:杭州臣同服饰有限公司)	浙江省杭州市余杭区乔司街道孟沙路6号	检样:160/84A(2) 备样:155/80A(0)	一/款号:L2342067	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
168	牛仔长包裙	平塘县晓春服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新平路23号	IEF爱依服	广州影裳服饰有限公司	广州市增城区新塘镇石下村新沙大道北65号A栋二楼	检样:155/60A(S) 备样:155/60A(S)	一/款号:3511A-N38554	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	9.2	pH值:4.0~8.5(GB 18401-2010 B类)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
169	衬衫	龙里县臻爱服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路30号106	见报告	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:165/84A 备样:175/92A	一/货号:1020204621-100	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
170	T恤衫	龙里县臻爱服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路30号106	见报告	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:8122215020-180	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
171	裤子	贵定县苏昔女装店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道河滨路庆熙花园1号门面	/	杭州易嘉服饰有限公司	杭州市下城区石祥路59号新华集团创意园2幢	检样:L165/68A 备样:S155/60A	一/款号:SC38106121	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 81.9 聚酯纤维 12.0 再生纤维素纤维 3.0 其他纤维 3.1 浅蓝口袋布: 聚酯纤维 87.8 棉 12.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料: 棉100配料(标称): 聚酯纤维 80.0 ± 5棉20.0 ± 5(GB/T 29862-2013)	
172	T恤	贵定县苏昔女装店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道河滨路庆熙花园1号门面	/	杭州易嘉服饰有限公司	杭州市下城区石祥路59号新华集团创意园2幢	检样:170/92A XL 备样:155/80A S	一/款号:SC39303332	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
173	短袖文化衫	福泉市李宁专卖店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处中心城天街5栋2层11-12号商铺	见报告	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:185/100A 备样:165/84A	一/款号:AHSS289-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
174	卫裤	福泉市李宁专卖店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处中心城天街5栋2层11-12号商铺	见报告	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:180/84A 备样:175/80A	一/款号:AKLS159-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
175	针织T恤衫	瓮安县衣衫之家服装城	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处华都嘉苑1、2号楼三楼商铺	DI·WEISI	中山市帝维斯服饰有限公司	中山市沙溪镇象角村象兴三路2号(总经销:广州人民北路富骊大厦719A-720-721室)	检样:175/92A(XL) 备样:170/88A(L)	一/款号:D3343#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
176	牛仔裤/长裤	瓮安县季显省服装店	瓮安县瓮水街道办事处兴隆路华都嘉苑	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区五星路747号	检样:180/82A 备样:165/72A	一/货号:C207203024	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
177	短袖POLO衫(合体版)	开阳县严伟服装店	贵州省贵阳市开阳县城关镇城西路404号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:170/88A(M) 备样:170/88A(M)	一/货号:T01062008760	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
178	牛仔长裤(合体版)	开阳县严伟服装店	贵州省贵阳市开阳县城关镇城西路404号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	见报告备注	一/货号:B01202014172	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
179	长袖正装衬衫(修身版)	开阳县严伟服装店	贵州省贵阳市开阳县城关镇城西路404号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:170/88A(M) 备样:165/84A(S)	一/货号:F03032015122	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
180	短袖POLO	开阳县饶红英服装店	贵州省贵阳市开阳县南山社区城西路236号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼409D室	见报告备注	一/款号:51014060630	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
181	牛仔长裤(水洗产品)	开阳县饶红英服装店	贵州省贵阳市开阳县南山社区城西路236号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼409D室	见报告备注	一/款号:51013143065	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
182	针织T恤衫	息烽吴东彬彬服装店	贵州省贵阳市息烽县永阳街道河滨路水栖怡园A栋1层1-16号	见报告	广东汉邦实业有限公司(上海费盟企业管理有限公司(中国大陆总代理))	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:175/92A 备样:165/84A	一/货号:139102566	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
183	针织T恤衫	息烽吴东彬彬服装店	贵州省贵阳市息烽县永阳街道河滨路水栖怡园A栋1层1-16号	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司(新汉东投资(广东)有限公司(中国大陆总代理))	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:175/92A 备样:170/88A	一/货号:1322102450	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
184	牛仔裤(水洗产品)	息烽吴东彬彬服装店	贵州省贵阳市息烽县永阳街道河滨路水栖怡园A栋1层1-16号	见报告	广东汉邦实业有限公司(新汉东投资(广东)有限公司(中国大陆总代理))	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:175/78A 备样:170/76A	一/货号:0921162452	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
185	圆领短T	息烽县舒珊珊服装店	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化路恒铭园A幢一层21号	见报告	索歌服饰（上海）有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:180/100A(52)备样:180/100A(52)	一/货号:222101339	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
186	翻领短T	息烽县舒珊珊服装店	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化路恒铭园A幢一层21号	见报告	索歌服饰（上海）有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:50 备样:48	一/货号:222101160	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
187	休闲运动短袖T恤浅蓝南	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳市观山湖区林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134房	检样:165/88A 备样:160/84A	一/货号:YSB22S34CS038	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
188	女士条纹短袖衬衣蓝白南	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳市观山湖区林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	广州市源赛柏服饰有限公司	广州高新技术产业开发区科学大道97号1134房	检样:170/92A 备样:165/88A	一/货号:YSB22S34CS034	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
189	T恤衫	周冰冰(个体工商户)	贵阳市观山湖区万达广场室内步行街【1B】层【1B061】号商铺	见报告	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:180/96A 备样:170/88A	一/货号:111C30606327	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
190	针织T恤衫	绫致时装(天津)有限公司贵阳万达广场第三销售部	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口南侧万达广场购物中心1B层1B055号商铺	杰克·琼斯	绫致时装（天津）有限公司	天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号	检样:175/96A 备样:170/92A	一/222201281F61	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
191	牛仔长裤(水洗产品)	绫致时装(天津)有限公司贵阳万达广场第三销售部	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口南侧万达广场购物中心1B层1B055号商铺	杰克·琼斯	绫致时装（天津）有限公司	天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号	检样:180/84A 备样:175/82A	一/货号:222332040A12	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
192	男式弹力裤	贵州泉铭商业投资管理有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号	/	福建肯拓普户外用品有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑工业区201号	检样:170/76A 备样:165/72A	一/货号 :C222297296	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
193	男短袖T恤	贵州泉铭商业投资管理有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号	/	广州骆驼户外用品有限公司	广州市花都区先科一路2号之一101室	检样:180/100A 备样:175/96A	一/款号 :H012221063	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
194	针织短袖POLO衫	兴仁市双保龄冠军服装店	兴仁市东湖街道黄金社区六组长兴路23号	见报告	石狮市双保龄体育用品有限公司	中国.石狮市泰禾广场1幢1322室	检样:170/92A 备样:175/96A	一/款号 :922171313	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
195	针织长裤(缩口)	兴仁市双保龄冠军服装店	兴仁市东湖街道黄金社区六组长兴路23号	见报告	石狮市双保龄体育用品有限公司	中国石狮市泰禾广场1幢1322室	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号 :922161117	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
196	短T	义龙新区云李荐服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路142号	/	广州辉森云锦贸易有限公司	广州市越秀区东湖路66号273自编G1003房	检样:XL 备样:L	一/款号:63A13110	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 莫代尔 57.1 聚酯纤维 42.9 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料(耐久性标签标称):莫代尔 65 ± 5 聚酯纤维 35 ± 5 (GB/T 29862-2013)	
197	T恤	义龙新区云李荐服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路142号	/	广州辉森云锦贸易有限公司	广州市越秀区东湖路66号273自编G1003房	检样:3XL 备样:M	一/款号:6A8509	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 锦纶 89.7 氨纶 7.7 聚酯纤维 2.6 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):耐久性标签标称:锦纶 85 ± 5 氨纶 7 ± 3 聚酯纤维 8 ± 3 (GB/T 29862-2013)	
198	全松紧九分裤	义龙新区云李荐服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路142号	/	广州辉森云锦贸易有限公司	广州市越秀区东湖路66号273自编G1003房	检样:180/84A 备样:170/78A	一/款号:9908#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 75.5 粘纤 21.7 氨纶 2.8 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):耐久性标签标称:涤 80 棉 16 氨纶 4 (GB/T 29862-2013)	
199	男装短袖T恤	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	JDV.	上海杰帝梵服饰有限公司	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层W区161室	检样:180/104B 备样:180/100B	一/款号 :STT2443BLK	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
200	男装POLO短袖T恤	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	JDV.	上海杰帝梵服饰有限公司	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层W区161室	检样:180/96A 备样:175/92A	一/款号 :SPO2425BLK	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 47.2 聚酯纤维 44.3 桑蚕丝 4.6 氨纶 3.9 (配料除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料:棉 52.1 聚酯纤维 43.4 氨纶 4.5 (配料除外) (GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
201	男装五分裤	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	JDV.	上海杰帝梵服饰有限公司	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层W区161室	检样:175/84C 备样:170/80C	一/款号 :SPP2650BRW	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
202	女针织T恤衫	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	ARMANI EXCHANGE	厦门优尼康品牌管理有限公司	厦门市集美区侨英路698号1#厂房8楼809室	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款式编号:6LYT39-YJCEZ	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
203	女针织T恤衫	贵阳南国花锦春天百货有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路130号	ARMANI EXCHANGE	厦门优尼康品牌管理有限公司	厦门市集美区侨英路698号1#厂房8楼809室	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款式编号:6LYT67-YJ3RZ	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
204	针织短袖T恤衫	江口县兰伙勇乔丹体育服饰专卖店	贵州省铜仁市江口县双江镇步行街	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	检样:175/92A 170/88A 备样:165/84A	一/货号 :EHS23221315-5	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
205	梭织短裤	江口县兰伙勇乔丹体育服饰专卖店	贵州省铜仁市江口县双江镇步行街	乔丹	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	检样:180/82A 175/78A 备样:170/74A	一/货号 :ENK23221711-3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
206	短袖POLO衫(合体版)	江口县张贵芬服装店	江口县双江街道商业街	莱克斯顿	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:170/88A 165/84A 备样:175/92A	一/B020620057 62	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
207	九分休闲裤(锥形版)	江口县张贵芬服装店	江口县双江街道商业街	莱克斯顿	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:160/72A 165/78A 备样:170/80A	一/货号 :B02192035312	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
208	长袖T恤	江口县诗庆服装店	江口县双江街道沁园江山1号楼1-4号	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	检样:170/92A 备样:180/100A	一/货号 :JT1040517	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
209	牛仔裤	江口县诗庆服装店	江口县双江街道沁园江山1号楼1-4号	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	检样:170/78A 备样:170/80A	一/货号 :HJ1B85312	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
210	休闲裤	江口县诗庆服装店	江口县双江街道沁园江山1号楼1-4号	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	检样:170/78A 备样:175/82A	一/货号 :JB1B80852	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
211	茄克	江口县林毅男装店	江口县双江街道三星路梵净山大市场A幢1至3号门面	罗威鳄	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:185/100A 190/104A 备样:180/96A	一/货号 :122J13343	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
212	短袖T恤	江口县林毅男装店	江口县双江街道三星路梵净山大市场A幢1至3号门面	罗威鳄	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:180/96A 175/92A 备样:170/88A	一/货号:122T26182	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
213	韩版裤	江口县林毅男装店	江口县双江街道三星路梵净山大市场A幢1至3号门面	罗威鳄	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:175/80A 备样:175/96A	一/货号:121K17052	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
214	棉T恤	铜仁市碧江区爱依尚女装店	铜仁市碧江区环北清水大道123号(公园道1号12栋)	IEF 爱依服	东莞启昊服饰有限公司	东莞市麻涌镇新基村新基工业区奇声工业园内D栋三楼	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号:3514A-B38659-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
215	牛仔阔腿裤	铜仁市碧江区爱依尚女装店	铜仁市碧江区环北清水大道123号(公园道1号12栋)	IEF 爱依服	信丰县信融服饰有限公司	江西省赣州市信丰县工业园诚信大道9号	检样:160/64A 备样:160/64A	一/款号:3511A-N38573-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
216	休闲九分裤	铜仁市碧江区杰尼威尼服装店	贵州省铜仁市碧江区清水大道125号江华国际C栋1层6号商铺	JNVN杰尼威尼	上海诺澳服饰有限公司	上海市浦东新区宏祥北路83弄1-42号20幢118室	检样:165/76A 备样:170/80A	一/款号:F-C20C1292	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
217	休闲衬衫	铜仁市碧江区杰尼威尼服装店	贵州省铜仁市碧江区清水大道125号江华国际C栋1层6号商铺	JNVN杰尼威尼	上海诺澳服饰有限公司	上海市浦东新区宏祥北路83弄1-42号20幢118室	检样:175/92A 备样:170/88A	一/款号:P-C15B2118	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
218	牛仔长裤(水洗产品)	铜仁市碧江区杰尼威尼服装店	贵州省铜仁市碧江区清水大道125号江华国际C栋1层6号商铺	JNVN杰尼威尼	上海诺澳服饰有限公司	上海市浦东新区宏祥北路83弄1-42号20幢118室	检样:175/84A 备样:175/84A	一/款号:P-C18C0163	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
219	针织T恤衫	铜仁市碧江区陈其鑫男装店	贵州省铜仁市碧江区江华国际B栋一楼3号门面	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:170/88A 备样:170/88A	一/货号:22XTX3123Y	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
220	休闲短裤	铜仁市碧江区陈其鑫男装店	贵州省铜仁市碧江区江华国际B栋一楼3号门面	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:165/78A 备样:160/74A	一/货号:22XST00101	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
221	圆领短袖T恤	铜仁市碧江区二狼狐轩服装店	贵州省铜仁市碧江区文化商业步行街第七栋8、9号门面	HXTIDE	湖南狐轩服饰有限公司	株洲市芦淞区董服二路155号新芦淞(白关)国际服饰产业园创业园6栋6层	检样:175/88A 备样:170/84A	一/款号:V02747-H2727-黑色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
222	休闲九分裤	铜仁市碧江区二狼狐轩服装店	贵州省铜仁市碧江区文化商业步行街第七栋8、9号门面	/	广州镒辉供应链管理有限公司	广州市番禺区洛浦街道渔人码头LOFT54-A1	检样:175/78A 备样:175/78A	—/款号:V02759-9380-黑色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
223	水洗牛仔五分裤	铜仁市碧江区二狼狐轩服装店	贵州省铜仁市碧江区文化商业步行街第七栋8、9号门面	HXTIDE	湖南狐轩服饰有限公司	株洲市芦淞区董服二路155号新芦淞(白关)国际服饰产业园创业园6栋6层	检样:175/80A 备样:170/74A	——/款号:V02184-3323-蓝色	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 65.2 聚酯纤维 32.3 粘纤 1.5 氨纶 1.0 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料:棉 88 聚酯纤维 11 氨纶 1(GB/T 29862-2013)	
224	T恤	张琴(个体工商户)	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化街粮食局门面	见报告	上海缪焱服饰有限公司	上海市金山区朱泾镇蒋泾7025号149室	检样:54 备样:52	—/货号:937	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	聚酯纤维 90.6 氨纶 9.4 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):锦纶 85.5 氨纶 14.5(GB/T 29862-2013)	
225	休闲短袖	张琴(个体工商户)	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化街粮食局门面	见报告	上海缪焱服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇蒋泾7025号149室	检样:175/92A 备样:180/96A	—/货号:K1288	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	前幅: 聚酯纤维 88.7 氨纶 11.3 后幅: 聚酯纤维 88.8 氨纶 11.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):锦纶 85 氨纶 15(GB/T 29862-2013)	
226	牛仔裤	张琴(个体工商户)	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化街粮食局门面	/	晋江名客服饰有限公司	福建省晋江市英林工业园区帅渡园区	检样:170/76A 备样:170/76A	—/货号:838	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 69.8 聚酯纤维 26.6 粘纤 2.6 氨纶 1.0 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料(耐久性标签标称): 棉 66.8 聚酯纤维 31.9 氨纶 1.3(GB/T 29862-2013)	
227	牛仔裤	张琴(个体工商户)	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化街粮食局门面	见报告	厦门市彬威世家贸易有限公司	厦门市集美区海凤路105号顶斌大楼1017号之一	检样:175/84A 备样:175/80A	—/货号:828-02	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
228	休闲裤	张琴(个体工商户)	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化街粮食局门面	/	威途卡绅服饰有限公司	ADD-石狮市蚶江镇工业区	检样:34 备样:32	—/货号/色号:2368	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
229	衬衣	张琴(个体工商户)	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化街粮食局门面	百天奴	江苏百天奴服饰有限公司	江苏常熟市沙家浜镇常昆工业园E区	检样:175/92A 备样:170/88A	—/货号:1541	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
230	短袖T恤	思南县依世界服装批发城	思南县思唐街道办事处城北街乌江花园D栋	见报告	东莞市帆达服饰有限公司(总代理:东莞市七好服饰有限公司)(授权:七好(集团)有限公司)	广东省东莞市万江街道万江墟社区万兴工业区B幢5F(总代理:广东省东莞市万江区莞穗大道411号生益大厦3F)	检样:130备样:115	一/货号:18807	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
231	T恤	思南县依世界服装批发城	思南县思唐街道办事处城北街乌江花园D栋	/	上海莱顿服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇新元村4049号	检样:170/88A备样:170/88A	一/款号:OY-T22138	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
232	休闲裤	思南县依世界服装批发城	思南县思唐街道办事处城北街乌江花园D栋	见报告	石狮市三佳实业有限公司	石狮市仑后村	检样:170/76A 030备样:170/72A 029	一/货号:6230300C1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
233	针织休闲裤	思南县依世界服装批发城	思南县思唐街道办事处城北街乌江花园D栋	/	石狮市三佳实业有限公司	石狮市仑后村	检样:170/80A备样:170/76A	一/货号:6230200C1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料:2	耐干摩擦色牢度(级): ≥3(GB 18401-2010 B类)	
234	T恤	修文县乐销服装批发超市	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇翠屏东路世华广场1栋2层1号	见报告	杭州猴王服饰有限公司	杭州市西湖区龙坞镇长埭村	检样:180/96A备样:175/92A	一/款号:2DT6615	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
235	T恤	修文县乐销服装批发超市	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇翠屏东路世华广场1栋2层1号	见报告	广州润卡服饰有限公司	广州市白云区石槎路363号长盛服装大厦B座四楼410-411	检样:180/96A备样:175/92A	一/款号:DT-210027	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
236	T恤	修文县乐销服装批发超市	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇翠屏东路世华广场1栋2层1号	见报告	上海靓秋服饰有限公司	上海市浦东新区惠南路拱极东路3121号1幢132室	检样:185/100A备样:180/96A	一/货号:8221	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	聚酯纤维 57.1 再生纤维素纤维42.9 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):聚酯纤维12.6再生纤维素纤维18.6棉 63.1氨纶 5.7(GB/T 29862-2013)	
237	短袖T恤	修文县乐销服装批发超市	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇翠屏东路世华广场1栋2层1号	/	广东名鼠股份有限公司	广东省普宁市流沙中河开发区(名鼠工业园)	检样:180/100A备样:175/96A	一/货号:5290#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
238	男装T恤	修文县乐销服装批发超市	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇翠屏东路世华广场1栋2层1号	见报告	中山市沙溪镇法威曼制衣厂	中山市沙溪镇龙聚环	检样:L 备样:L	一/款号:RH7803	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
239	女装上衣	清镇市吾悦马乾龙服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号路清镇吾悦广场第2层2052、2053号门面	/	广州市汇美时尚集团股份有限公司	广州市海珠区工业大道南大于围路38号南华西第五工业区13号楼第三层	检样:160/84A(M) 备样:155/80A(S)	一/款号:18236665	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
240	女装上衣	清镇市吾悦马乾龙服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号路清镇吾悦广场第2层2052、2053号门面	/	广州市汇美时尚集团股份有限公司	广州市海珠区工业大道南大于围路38号南华西第五工业区13号楼第三层	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:18236580	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
241	针织衬衫	清镇市王贵秀服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号吾悦广场第2层编号为2061、2062号	希尼亚	泉州希尼亚服装有限公司	福建晋江市新塘经济开发区希尼亚工业大厦	检样:170/88A 备样:170/88A	一/款号:K11N22074	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
242	T恤	清镇市王贵秀服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号吾悦广场第2层编号为2061、2062号	希尼亚	泉州希尼亚服装有限公司	福建晋江市新塘经济开发区希尼亚工业大厦	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款号:J11N21927	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
243	休闲裤	清镇市王贵秀服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号吾悦广场第2层编号为2061、2062号	希尼亚	泉州希尼亚服装有限公司	福建晋江市新塘经济开发区希尼亚工业大厦	检样:165/76A 备样:160/74A	一/款号 :B1IN25685	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
244	长袖上衣两件套	贵阳花溪官昌勇服装店	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园中路交汇处花溪万科生活广场一层1F-S8-105号	/	浙江飘蕾服饰有限公司(上海致瑞服饰有限公司)	温州市瓯海区梧田街道梧白工业园横河二路39号(总部地址: 上海市长宁区哈密路431号4幢242室)	检样:165/80A 备样:155/76A	一/款号:09120(合格证)	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
245	长袖连衣裙	贵阳花溪官昌勇服装店	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园中路交汇处花溪万科生活广场一层1F-S8-105号	/	浙江飘蕾服饰有限公司(上海致瑞服饰有限公司)	温州市瓯海区梧田街道梧白工业园横河二路39号(总部地址: 上海市长宁区哈密路431号4幢242室)	检样:165/84A 备样:155/76A	一/款号 :PN7112037	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
246	针织上衣	贵阳花溪线锁男装店	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园中路交汇处花溪大都会万科生活广场1F-S7-105号	/	广州意筑服装有限公司	广州市白云区石槎路363号长盛国际大厦B栋B101	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款号:2126529	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
247	长裤	贵阳花溪线锁男装店	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园中路交汇处花溪大都会万科生活广场1F-S7-105号	/	广州意筑服饰有限公司	广州市白云区石槎路363号长盛国际大厦(B栋101)	检样:175/82A 备样:170/80A	一/款号:2215825	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
248	针织上衣	贵阳花溪线锁男装店	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园中路交汇处花溪大都会万科生活广场1F-S7-105号	/	广州意筑服装有限公司	广州市白云区石槎路363号长盛国际大厦B栋B101	检样:175/92A 备样:165/84A	一/款号:1126281	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
249	圆领T恤	广州唯品会零售有限公司贵阳南明分公司	贵州省贵阳市南明区解放路100号鸿通城购物中心L2B47-L2B50[遵义社区]	/	佛山市顺德区立信制衣有限公司	中国广东佛山市顺德容桂新发路8号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:WP2S001	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
250	上衣	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	/	杭州紫尔服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区虹迪路8号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:M2B8225285661	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
251	牛仔外套(水洗产品)	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	/	杭州紫尔服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区虹迪路8号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:MOC230227293W33	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
252	休闲衬衫	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建·石狮灵秀镇外西环南路爱登堡工业园	检样:175/92A 备样:165/84A	一/货号:E221074104	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
253	长袖连衣裙	南明区亨特宁文显服装店	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际地下室幢负1层1A234号商铺[西湖办事处]	/	浙江造寸服饰有限公司	浙江省浦江县仙华街道亚太大道666号	检样:155/80A 备样:155/80A	一/款号:333102180	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	针织面料: 锦纶 51.0 粘纤 49.0 主面料: 聚酯纤维 100 里料: 聚酯纤维 89.5 氨纶 10.5 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):配料(标称): 锦纶 53.9 ± 5粘纤 46.1 ± 5主料(标称): 聚酯纤维 100里料: 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
254	短针织衫	白云区殿梅服装店	贵州省贵阳市白云区龙井路1号梵华里项目4#-1F-14、4#-1F-15	/	广州依趣服装有限公司	广州市番禺区大石河村工业路24号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:MU4105	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
255	过膝连衣裙	白云区殿梅服装店	贵州省贵阳市白云区龙井路1号梵华里项目4#-1F-14、4#-1F-15	/	广州依趣服装有限公司	广州市番禺区大石河村工业路24号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:MU8203	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
256	牛仔长裤	白云区殿梅服装店	贵州省贵阳市白云区龙井路1号梵华里项目4#-1F-14、4#-1F-15	/	广州依趣服装有限公司	广州市番禺区大石河村工业路24号	检样:165/70A 备样:160/66A	一/款号:MU2316	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
257	男式短袖T恤	白云区俏皮可爱品牌服装店	贵州省贵阳市白云区艳山红镇龙井路(梵华里)项目4#-1F-68/75	/	上海瑞栖服装贸易有限公司	上海闵行区放鹤路1088号	检样:170/92A 备样:170/92A	一/货号:A18392271	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
258	男式长袖衬衫	白云区俏皮可爱品牌服装店	贵州省贵阳市白云区艳山红镇龙井路(梵华里)项目4#-1F-68/75	/	上海瑞栖服装贸易有限公司	上海闵行区放鹤路1088号	检样:180/100A 备样:180/100A	一/货号:C13051226	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
259	221DMED大版净色棉布男休闲长裤	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	东莞市衣购思商贸有限公司	东莞市厚街镇河田第二工业区路15号衣购思工业园	检样:170/76A 备样:170/76A	一/款号:6806	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
260	221JH净色后口袋小刺绣男牛仔长裤	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	东莞市衣购思商贸有限公司	东莞市厚街镇河田第二工业区路15号衣购思工业园	检样:170/76A 备样:170/76A	一/YT298	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
261	223YLN翻领线条左胸小标男T恤758A	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	东莞市衣购思商贸有限公司	东莞市厚街镇河田第二工业区路15号衣购思工业园	检样:180/96A 备样:180/96A	一/款号:758	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
262	男直筒牛仔 裤浅蓝32(水洗产品)	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	凌蒙	广州市铠熙贸易有限公司	广州市南沙区进港大道80号909房	检样:170/80A(32) 备样:170/76A(30)	一/款号:K22023J001	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 可分解致癌芳香胺染料[口袋布含印花部位]	未发现不合格	/	/	
263	男全棉松紧腰休闲裤浅灰XXL	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	凌蒙	广州市铠熙贸易有限公司	广州市南沙区进港大道80号909房	检样:185/88A(XXL) 备样:185/88A(XXL)	一/款号:K22S23C030	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
264	短袖T恤	钟山区卢斌鞋柜精品店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达商业广场商铺	范斯	威富服饰(中国)有限公司	江苏省昆山市张浦镇建德路390号	检样:175/88A(L) 备样:170/84A(M)	一/款号:VN0A54OXEOK	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
265	女式加绒外套	贵州盛势多淘服饰有限公司	贵州省六盘水市高新开发区鱼塘易扶安置房4栋202、203、204铺	/	上海晟昕贸易有限公司	上海市浦东枣庄路671号403室	检样:XL(170/92A) 备样:M(160/84A)	一/款号:C2013004	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
266	法式爱心波点连衣裙	钟山区沙理奈服装店	贵州省六盘水市钟山区大润发商店街1014号柜(荷城)	/	南京飒芮纳服装有限公司	南京市建邺区西城路300号君泰国际B栋1005室	检样:160/84A 备样:155/80A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
267	针织上衣	普安县千百惠服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇营盘商贸区	千百惠	中国·杭州千百惠服饰有限公司	杭州-九堡-九睦路96号(鑫远时代金座)	检样:165/88A L 备样:160/84A M	一/款号:O2TA-20888	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	聚酯纤维 56.1 棉 22.3 粘纤 14.3 氨纶 7.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):面料(标称): 聚酯纤维 15.7 粘纤 76.6氨纶 7.7(GB/T 29862-2013)	
268	连衣裙	普安县千百惠服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇营盘商贸区	千百惠	中国·杭州千百惠服饰有限公司	杭州-九堡-九睦路96号(鑫远时代金座)	检样:165/88AL 备样:160/84AM	一/款号:03PT-26585A	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
269	长袖衬衫	晴隆县帕瑞公子男装店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区北街人保公司对面	PANARYBOY	南昌君婉服饰有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷北大道968号绿地外滩公馆18#商业办公楼14层1419室	检样:50 备样:48	一/款号:23104035	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
270	休闲长裤	晴隆县帕瑞公子男装店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区北街人保公司对面	/	深圳市星华欣服饰有限公司	深圳市龙华新区龙华办事处龙园社区花园新村旧汽车站大厦3栋703	检样:170/80A 备样:165/76A	一/货号:97026	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
271	茄克	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	BINSHINU	福建晋江全希隆服装有限公司	晋江市英林下伍堡工业区28号	检样:180/96A 备样:175/92A	一/款号:9214	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
272	休闲衬衫	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	见报告	上海布雷服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇徐泾村2144号	检样:185/100A 备样:180/96A	一/货号:2813	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	聚酯纤维 57.5 粘纤 42.5 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):标称: 超细旦 80莫代尔 20(GB/T 29862-2013)	
273	针织T恤衫	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	DI · WEISI	中山市帝维斯服饰有限公司	中山市沙溪镇象角村象兴三路2号	检样:180/96A 备样:175/92A	一/款号:D2214#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
274	针织T恤衫	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	HOUJIEDAREN	中山市帝维斯服饰有限公司	中山市沙溪镇象南村象兴三路2号	检样:180/96A 备样:175/92A	一/款号:938#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
275	短袖POLO衫	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	/	广州格度服饰有限公司	广州市白云区鹤龙街道彭上致富路4号致胜广场G栋	检样:170/88A 备样:165/84A	一/款号:NBAHD1019	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
276	男装针织衫	仁怀国贸购物广场有限公司	贵州省遵义市仁怀市国酒南路西侧(原白酒交易市场地块)	雷迪波尔	雷迪波尔服饰股份有限公司	成都市温江区新华路二段199号	检样:185/104A 备样:170/88A	一/款号:RFJ0407192-51	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
277	针织T恤衫	仁怀市陈巧敏服饰店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场A3-003号	斯得雅	斯得雅(中国)有限公司	福建省石狮市灵秀创业园斯得雅工业园	检样:175/92A 备样:175/92A	一/款号:22260620S	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
278	针织T恤衫	仁怀市陈巧敏服饰店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场A3-003号	斯得雅	斯得雅(中国)有限公司	福建省石狮市灵秀创业园斯得雅工业园	检样:175/92A 备样:170/88A	一/款号:222606575	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
279	牛仔裤	仁怀市陈巧敏服饰店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场A3-003号	斯得雅	斯得雅（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇外西环路736号	检样:165/74A 备样:165/70A	一/款号:22134494X	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
280	竹柔男士经典贴袋Polo衫	仁怀市润竹咏丰日用百货店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	云南咏竹科技有限公司	云南昆明青年路志远大厦5F	检样:185/104A 备样:185/104A	一/款号:09211105	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
281	咏竹男士休闲短裤	仁怀市润竹咏丰日用百货店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	云南咏竹科技有限公司	云南昆明红云路129号	检样:2XL 备样:2XL	一/款号:0221111	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 9.0	pH值:4.0~8.5(GB 18401-2010 B类)	
282	短袖针织衫	仁怀市伊布都服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟购物广场	IBUDU	杭州伊布都服饰有限公司	浙江省杭州钱塘新区长空路1号3幢2层	检样:165/88A 备样:150/76A	一/款号:Y22210623 Z20333	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
283	牛仔长裤（水洗产品）	仁怀市伊布都服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟购物广场	IBUDU	杭州伊布都服饰有限公司	浙江省杭州钱塘新区长空路1号3幢2层	检样:170/74A 备样:165/70A	一/款号:Y22320227 N41464	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
284	短袖T恤	仁怀市陈梅服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟	见报告	杭州魔派服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区高新十三路10号3楼	检样:160/84A 备样:160/84A	一/款号:C222015762	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
285	长裙	仁怀市陈梅服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟	见报告	杭州魔派服饰有限公司	浙江省杭州市萧山区高新十三路10号3楼	检样:165/70A 备样:150/58A	一/款号:C222033995	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
286	针织短袖T恤衫	仁怀滔搏体育用品有限公司	仁怀市酒都方圆荟购物广场	/	石狮市祥源织造有限公司	福建省石狮市锦尚镇东店十区133号	检样:175/96A 备样:170/92A	一/款号:822150680	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
287	圆领卫衣	仁怀滔搏体育用品有限公司	仁怀市酒都方圆荟购物广场	超斯特	超斯特（泉州）服饰织造有限公司	福建省晋江市新塘街道办事处后洋工业区	检样:170/88A 备样:165/84A	一/货号:93599	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
288	针织长裤	仁怀滔搏体育用品有限公司	仁怀市酒都方圆荟购物广场	/	石狮市祥源织造有限公司	福建省石狮市锦尚镇东店十区133号	检样:175/96A 备样:170/92A	一/款号:822171135	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
289	短袖文化衫	仁怀滔搏体育用品有限公司	仁怀市酒都方圆荟购物广场	李宁	李宁（中国）体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:175/92A 备样:170/88A	一/款号:AHSS745-5	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
290	套头无帽卫衣	仁怀滔搏体育用品有限公司	仁怀市酒都方圆荟购物广场	李宁	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:165/88A 备样:160/84A	一/款号 :AWDS776-4	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
291	运动长裤	仁怀滔搏体育用品有限公司	仁怀市酒都方圆荟购物广场	李宁	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号	检样:175/80A 备样:170/76A	一/款号 :AYKS355-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
292	短袖T恤	仁怀市强强服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	杭州臣同服饰有限公司(销售商:杭州万乐服饰有限公司)	浙江省杭州市余杭区乔司街道孟沙路6号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:L2234644	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
293	短袖T恤	仁怀市强强服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	杭州臣同服饰有限公司(销售商:杭州万乐服饰有限公司)	浙江省杭州市余杭区乔司街道孟沙路6号	检样:155/80A 备样:150/76A	一/款号:L2234711	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
294	短袖T恤	仁怀市强强服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	杭州臣同服饰有限公司(销售商:杭州万乐服饰有限公司)	浙江省杭州市余杭区乔司街道孟沙路6号	检样:160/84A 备样:155/80A	一/款号:L2234759	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
295	卫衣	仁怀市李烈服饰店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	PURUI	广州朴睿服饰有限公司	广州南沙区丰泽东路6号	检样:185/100A 备样:175/92A	一/款号 :EY31WY620	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
296	卫衣	仁怀市李烈服饰店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	PURUI	广州朴睿服饰有限公司	广州南沙区丰泽东路6号	检样:185/100A 备样:170/88A	一/款号 :EY31WY819	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
297	连帽卫衣	仁怀市李烈服饰店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	PURUI	广州朴睿服饰有限公司	广州市南沙区丰泽东路6号	检样:180/96A 备样:170/88A	一/款号 :EY31WY250	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 94.8 氨纶 5.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%):吊牌标称: 棉 83.2 聚酯纤维 16.8(GB/T 29862-2013)	
298	T恤	仁怀市小迁服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟二层	/	上海伊舍服饰有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6558号	检样:160/84A 备样:160/84A	一/款号 :EI23228026	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
299	衬衫	仁怀市小迁服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟二层	/	上海伊舍服饰有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6558号	检样:165/88A 备样:155/80A	一/款号 :EI25214040	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
300	牛仔褲	仁怀市小迁服装店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟二层	/	上海伊舍服饰有限公司	上海市金山工业区亭卫公路6558号	检样:160/66A 备样:155/62A	一/款号 :EI23223011	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	