

贵州省市场监管局2022年流通领域塑料购物袋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
1	塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	任丘市佳泰塑料制品有限公司	河北省任丘市梁召镇正洛村	470 × (300+160) mm × 0.038mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	-11.6	厚度平均偏差, %: +9 -9
2	塑料购物袋	贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司	贵州省贵阳市观山湖区诚信路金阳文化商业步行街C区负1层24号	/	安徽华驰塑业有限公司承制	安徽省合肥市蜀山新产业园区湖光东路1169号	530 × (300+150) × 0.036mm 承重4kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
3	塑料购物袋	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	雄县立亚包装材料有限公司	河北省保定市	600 × (400+180) mm × 0.04mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
4	塑料购物袋	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	雄县立亚包装材料有限公司	河北省保定市	476 × (254+152)mm × 0.04mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
5	塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	/	任丘市佳泰塑胶制品有限公司	河北省任丘市梁召镇正洛村	470 × (300+160) mm × 0.038mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
6	塑料购物袋	贵州合力购物有限责任公司榕江分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县滨河大道常驰财富广场负一层	/	安徽宇飞塑业有限公司	安徽省安庆市桐城市双港镇双港大道282号	550mm × (320+65 × 2) mm × 0.03mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
7	塑料购物袋	贵州合力购物有限责任公司榕江分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县滨河大道常驰财富广场负一层	/	安徽宇飞塑业有限公司	安徽省安庆市桐城市双港镇双港大道282号	600mm × (400+150) mm × 0.03mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
8	生物降解塑料购物袋	贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处	/	任丘市佳泰塑料制品有限公司	河北省任丘市梁召镇正洛村	540 × (400+200) mm × 0.043mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	-15.8	厚度平均偏差, %: +9 -9
9	塑料购物袋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	惠州俊儿塑料科技有限公司	博罗县罗阳街道新结村西边月村	600 × (400+180) × 0.03mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
10	塑料购物袋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	惠州俊儿塑料科技有限公司	博罗县罗阳街道新结村西边月村	476 × (254+152) × 0.03mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
11	塑料购物袋	黎平县大永发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇五开北路印象广场旁	/	怀化市金达塑业有限公司	湖南省怀化高新区标准化厂房园区5号楼	550 × (350+70 × 2) × 0.03mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	-0.0120; -28.7	厚度极限偏差: +0.008 -0.005mm; 厚度平均偏差, %: +10 -10
12	非食品接触用塑料购物袋	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	广州春骏材料科技有限公司	/	615mm × (415+200)mm × 0.03mm承重: 8kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
13	塑料购物袋	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	昆明市创新包装有限公司	/	580 × (350+90) × 0.025mm承重: 7kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+109	宽度偏差: ± 25mm
14	塑料购物袋	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	昆明市创新包装有限公司	/	500 × (300+90) × 0.025mm承重: 5kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差, %、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+66	宽度偏差: ± 25mm

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
15	塑料购物袋	六枝特区朝贵副食品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路（新干线三分店二楼）	/	安徽凌鹰塑胶有限公司	/	530mm×(400+75×2)mm×0.025mm 承重：6kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
16	非食品接触用塑料购物袋	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	深圳市正旺环保新材料有限公司	/	380mm×(200+100)mm×0.03mm 承重：3kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
17	塑料购物袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区泉都商城	/	桐城市顺源塑业有限公司	/	550mm×(350+70)mm×0.025mm 7kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+69	宽度偏差：±25mm
18	塑料购物袋	石阡县新隆惠民超市有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道临江社区和美商贸1层2号	/	安徽新发塑业有限公司	/	420×(250+120)×0.03mm 3kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
19	塑料购物袋	石阡县福汇多超市	石阡县汤山街道万寿社区西门广场	/	安徽省桐城市高恒塑料有限公司	/	460×(280+60)×0.025mm 承重：3kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+62	宽度偏差：±20mm
20	塑料购物袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区泉都商城	/	桐城市顺源塑业有限公司	/	500mm×(300+70)mm×0.025mm 5kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+55	宽度偏差：±20mm
21	塑料购物袋	石阡县新隆惠民超市有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道临江社区和美商贸1层2号	/	安徽新发塑业有限公司	/	500×(300+140)×0.03mm 5kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
22	塑料购物袋	石阡县新隆惠民超市有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道临江社区和美商贸1层2号	/	安徽新发塑业有限公司	/	600×(400+160)×0.03mm 6kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
23	塑料购物袋	石阡县福汇多超市	石阡县汤山街道万寿社区西门广场	/	安徽省桐城市高恒塑料有限公司	/	600×(400+80)×0.025mm 承重：7kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+86	宽度偏差：±25mm
24	塑料购物袋	石阡县福汇多超市	石阡县汤山街道万寿社区西门广场	/	安徽省桐城市高恒塑料有限公司	/	540×(350+70)×0.025mm 承重：5kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+72	宽度偏差：±25mm
25	塑料购物袋	思南凌宇百货有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街金丰市场	/	安徽凌鹰塑胶有限公司	/	590mm×(400+80×2)mm×0.025mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
26	塑料购物袋	思南凌宇百货有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街金丰市场	/	安徽凌鹰塑胶有限公司	/	500mm×(300+60×2)mm×0.025mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
	塑料购物袋	思南凌宇百货有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街金丰市场	/	安徽凌鹰塑胶有限公司	/	560mm×(365+70×2)mm×0.025mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
28	塑料购物袋	凤冈县聚福隆商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇飞雪街	/	安徽省桐城市礼芳塑业有限公司	/	390mm×(230+50×2)mm×0.025mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	未发现不合格	/	/
29	塑料购物袋	凤冈县聚福隆商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇飞雪街	/	安徽凯达塑料科技有限公司	/	640mm×(380+90)mm×0.025mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	-0.0089；-29.6；+90	厚度极限偏差：+0.0080mm；厚度平均偏差，%：+15.0；宽度偏差：±25mm
30	塑料购物袋	威宁县欣荣家园平价超市	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗工业园区	/	安徽省桐城市双港凌鹰塑胶包装厂	/	560mm×(400+80)mm×0.025mm	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	+68	宽度偏差：±25mm

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
31	普通塑料购物袋	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	/	安徽凌鹰塑胶有限公司	桐城市双港镇双港大道1#101	490mm×(320+140)mm×0.025mm 公称承重：5kg	/	厚度极限偏差、厚度平均偏差，%、宽度偏差、长度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度、落镖冲击	不合格	-0.0099；-15.6	厚度极限偏差：+0.008 0 mm；厚度平均偏差，%：+15 0

备注

备注

备注